

CRYSTALLINE ICE

SEMI PRECIOSA



FORMAS DE USO:

Polido e escovado

REGIÃO:

Ceará



Reflores
tamento



Reuso
de água



Eficiência
energética

TESTE	UN.	MÉDIA	DESVIO	NORMA
Densidade aparente	kg/m ³	2651	5	ABNT NBR 15845-2:2015
Porosidade aparente	%	0,15	0,03	ABNT NBR 15845-2:2015
Absorção de água	%	0,06	0,01	ABNT NBR 15845-2:2015
Coefficiente de dilatação térmica linear	10-3mm/m.°C	10,2	-	ABNT NBR 15845-3:2015
Resistência à compressão uniaxial (sec.)	kgf/cm ²	2166,0	342	ABNT NBR 15845-5:2015
Resistência à compressão uniaxial (sat.)	kgf/cm ²	2578,1	373	ABNT NBR 15845-5:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sec.)	kgf/cm ²	162,7	63	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sat.)	kgf/cm ²	137,2	46	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sec.)	kgf/cm ²	45,6	37	ABNT NBR 15845-7:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sat.)	kgf/cm ²	37,1	46	ABNT NBR 15845-7:2015
Resistência ao impacto de corpo duro	J	5,9	1,0	ABNT NBR 15845-8:2015

Interno
 Externo
 Inexistente
 Muito elevado
 Geral

FORMAS DE USO:

Bancada cozinha
 Piso piscina e terraços
 Bancada banheiros
 Paredes internas
 Bancada área externa
 Paredes externas
 Piso interno
 Paredes áreas molhadas
 Piso externo
 Escadas

FORMATOS:

300X300

200X200

ESPESSURA:

20mm

25mm

20mm

25mm



Membro



Mais
informações