

GRAND PANDA

MÁRMORE



FORMAS DE USO:

Polido e escovado, translúcido e com brilho natural

REGIÃO:

Piauí



Reflorescimento



Reuso de água



Eficiência energética

TESTE	UN.	MÉDIA	DESVIO	NORMA
Densidade aparente	kg/m ³	2760	12	ABNT NBR 15845-2:2015
Porosidade aparente	%	0,09	0,02	ABNT NBR 15845-2:2015
Absorção de água	%	0,03	0,01	ABNT NBR 15845-2:2015
Coefficiente de dilatação térmica linear	10-3mm/m.°C	2,8	-	ABNT NBR 15845-3:2015
Resistência à compressão uniaxial (sec.)	kgf/cm ²	1138,2	229	ABNT NBR 15845-5:2015
Resistência à compressão uniaxial (sat.)	kgf/cm ²	1170,4	282	ABNT NBR 15845-5:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sec.)	kgf/cm ²	150,8	39	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sat.)	kgf/cm ²	139,2	35	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sec.)	kgf/cm ²	45,6	37	ABNT NBR 15845-7:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sat.)	kgf/cm ²	37,1	46	ABNT NBR 15845-7:2015
Resistência ao impacto de corpo duro	J	6	0,7	ABNT NBR 15845-8:2015

Interno
 Médio
 Médio
 Evitar ácidos

FORMAS DE USO:

Bancada cozinha
 Paredes internas
 Bancada banheiros
 Paredes áreas molhadas
 Piso interno
 Escadas

FORMATOS: ESPESSURA:

300X300 20mm
 25mm
 200X200 20mm
 25mm



Membro



Mais informações