

SPERANZA

QUARTZITO



FORMAS DE USO:
Polido, escovado e levigado

REGIÃO:
Piauí



Reflores
tamento



Reuso
de água



Eficiência
energética

TESTE	UN.	MÉDIA	DESVIO	NORMA
Densidade aparente	kg/m ³	2923	30	ABNT NBR 15845-2:2015
Porosidade aparente	%	0,30	0,07	ABNT NBR 15845-2:2015
Absorção de água	%	0,10	0,03	ABNT NBR 15845-2:2015
Coefficiente de dilatação térmica linear	10-3mm/m.°C	6,8	-	ABNT NBR 15845-3:2015
Resistência à compressão uniaxial (sec.)	kgf/cm ²	1497,7	606	ABNT NBR 15845-5:2015
Resistência à compressão uniaxial (sat.)	kgf/cm ²	1369,1	700	ABNT NBR 15845-5:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sec.)	kgf/cm ²	98	73	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sat.)	kgf/cm ²	182,6	72	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sec.)	kgf/cm ²	29,7	18	ABNT NBR 15845-7:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sat.)	kgf/cm ²	19,6	10	ABNT NBR 15845-7:2015
Resistência ao impacto de corpo duro	J	5,7	1,8	ABNT NBR 15845-8:2015

Interno
 Externo
 Baixíssimo
 Elevado
 Geral

FORMAS DE USO:

Bancada cozinha
 Piso piscina e terraços
 Bancada banheiros
 Paredes internas
 Paredes externas
 Paredes áreas molhadas
 Piso interno
 Piso externo
 Escadas

FORMATOS: ESPESSURA:

300X300 20mm
 25mm
 200X200 20mm
 25mm



Membro



Mais
informações