



SCHOMBURG

Jistota řešení



ASO[®]-RT

Zpomalovač tuhnutí pro
AQUAFIN[®]-RB400

schomburg.cz

Zpomalovač tuhnutí při vysokých teplotách **ASO®-RT**

Více času. Více bezpečí.

ASO-RT prodlužuje dobu zpracovatelnosti AQUAFIN®-RB400 při vysokých teplotách až na 90 minut jednoduše, bezpečně a efektivně. Zpomalovač tuhnutí je připravený k přímému použití a zajišťuje optimální zpracování při letních teplotách a podporuje strojní aplikaci. ASO-RT se snadno dávkuje a eliminuje ztráty materiálu. Díky tomu je ASO-RT flexibilním systémovým řešením - se skutečnou přidanou hodnotou pro zpracování při vysokých teplotách.



Technická data

Komponenty produktu připravené k použití

Materiálová báze	Vodný roztok
Konzistence	Tekutá
Hustota	ca. 1 kg/dm ³ (měrná hmotnost)
Aplikace druhé vrstvy AQUAFIN-RB400	ca. 3 hodiny
Velikost balení	1l

Spotřeba

Spotřeba	Dávkování	Velikost balení AQUAFIN-RB400
ca. 60 g	1 Víčko	12 kg
ca. 120 g	2 Víčka	24 kg
ca. 160 g	3 Víčka	32,5 kg

Použijte max. 0,5% ASO-RT v poměru k hmotnosti AQUAFIN®-RB400



Oblast použití

- volitelný doplněk k AQUAFIN-RB400

Vlastnosti

- připraven k použití
- pro teploty nad 22°C
- podporuje strojní aplikaci
- bez rozpouštědel

Výhody pro zpracovatele

Prodloužená doba zpracovatelnosti při teplém počasí

Materiál připravený k přímému použití k Aquafin-RB400

Snadné dávkování (1-3 víčka v závislosti na velikosti balení)

Jednoduché a bezpečné použití

Tekutou složku AQUAFIN-RB400 nalijte do čisté nádoby a smíchejte ji s práškovou složkou tak, aby vznikla homogenní směs bez hrudek.



Před použitím ASO-RT protřepejte a přidejte požadované množství (viz. bod spotřeby) a rovnoměrně promíchejte.



Po cca 5 minutách směs znovu promíchejte.



SCHOMBURG Čechy a Morava s.r.o.
Za potokem 46/4
106 00 Praha 10 – Záběhlice
Tel: 274 781 381
www.schomburg.cz, www.snamijetovsuchu.cz
 Schomburg CZ
 schomburgcz

