

Ausschreibung: Lehmdekorputz CAPRICCIO geglättet

Lehmdekorputz CAPRICCIO liefern, zweilagig nass-in-trocken jeweils auf Kornstärke auftragen und zur Minimierung der Spachtelgrate im frischen Zustand nachglätten bis zur Erreichung der gewünschten bzw. vereinbarten Oberflächenqualität.

Farbton:	gem. Muster / Farbton Nr. xy gem. der LESANDO-Farbtonkarte
Struktur:	geglättet
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m ²

Ausschreibung: Lehmdekorputz CAPRICCIO gefilzt

Lehmdekorputz CAPRICCIO liefern, zweilagig nass-in-mattfeucht jeweils auf Kornstärke auftragen und zur Minimierung der Spachtelgrate im frischen Zustand nachglätten. Nach kurzer Standzeit Oberfläche mit Handschwamm abfilzen. Nach Durchtrochnung Fläche mit einem Handfeger abfegen.

Farbton:	gem. Muster / Farbton Nr. xy gem. der LESANDO-Farbtonkarte
Struktur:	gefilzt
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m ²

Ausschreibung: Lehmdekorputz CAPRICCIO verbürstet

Lehmdekorputz CAPRICCIO liefern, zweilagig nass-in-mattfeucht jeweils auf Kornstärke auftragen und zur Minimierung der Spachtelgrate im frischen Zustand nachglätten. Nach kurzer Standzeit Oberfläche mit der Lasurbürste strukturieren. Nach Durchtrochnung Fläche mit einem Handfeger abfegen.

Farbton:	gem. Muster / Farbton Nr. xy gem. der LESANDO-Farbtonkarte
Struktur:	verbürstet
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m ²

Ausschreibung: Lehmdekorputz CAPRICCIO Kellenschlag

Lehmdekorputz CAPRICCIO liefern, erste Putzlage auf Kornstärke auftragen und trocknen lassen. Zweite Putzlage über Kornstärke auftragen und mit der Längsseite des Glätters als Kellenschlag strukturieren.

Farbton:	gem. Muster / Farbton Nr. xy gem. der LESANDO-Farbtonkarte
Struktur:	Kellenschlag
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m ²

CAPRICCIO

Lehmdekorputz (ohne Effekte)

LESANDO®

NATÜRLICH. LEHM.

Ausschreibung: Lehmdekorputz CAPRICCIO verdichtet

Lehmdekorputz CAPRICCIO liefern, zweilagig nass-in-mattfeucht jeweils auf Kornstärke auftragen und zur Minimierung der Spachtelgrate im frischen Zustand nachglätten. Zweite Putzlage mattfeucht anstehen lassen, mit der Lasurbürste und Wasser Oberfläche in kreisenden Bewegungen leicht anlösen und mit dem Kunststoffglätter verdichten.

Farbton:	gem. Muster / Farbton Nr. xy gem. der LESANDO-Farbtonkarte
Struktur:	verdichtet
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m²

Ausschreibung: Lehmdekorputz CAPRICCIO geschliffen

Lehmdekorputz CAPRICCIO liefern, zweilagig nass-in-mattfeucht jeweils auf Kornstärke auftragen und zur Minimierung der Spachtelgrate im frischen Zustand nachglätten. Zweite Putzlage mattfeucht anstehen lassen, mit der Lasurbürste und Wasser Oberfläche in kreisenden Bewegungen leicht anlösen und mit dem Kunststoffglätter verdichten. Nach vollständiger Durchtrocknung Oberfläche schleifen und entstauben.

Farbton:	gem. Muster / Farbton Nr. xy gem. der LESANDO-Farbtonkarte
Struktur:	geschliffen (Korn 120/240)
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m²