



SCHOMBURG SYSTÉM PRO
PODLAHÁŘE

TECHNICKÝ LIST

ASO® Unigrund Z

Koncentrovaný základní penetrační nátěr pro podlaháře



Vlastnosti produktu:

- velmi rychlé vysychání
- na všechny savé minerální podklady
- ředitelný až 1:2 vodou
- snížený rozstřík
- probarvený
- pro použití v interiéru a exteriéru
- bez rozpouštědel s nízkým obsahem emisních látek

Ředění vodou na*:

- Savých minerálních podkladech 1:1
- Málo savých minerálních podkladech až 1:2
- Anhydritových podkladech neředit nebo 1:1
a při vysoké savosti nátěr opakovat

Oblasti použití:

ASO® Unigrund Z je penetrační nátěr na savé minerální podklady, používá se před aplikací samonivelačních stěrů a vyrovnávacích malt Schomburg.

ASO® Unigrund Z snižuje nasákavost podkladu a chrání podklady citlivé na vlhkost před působením vody obsažené v samonivelačních stěrkách a vyrovnávacích maltách.

Technické údaje:

Báze: akrylátová disperze

Barva: modrá

Hustota: cca 1 g/cm³

Dodávané balení: obsah 10 ltr.

Teplota při zpracování a teplota podkladu: +15 °C až +30 °C

Čištění: v čerstvém stavu vodou, zaschlý pouze mechanicky

Skladování: z dosahu mrazu, min 15 měsíců v originálním uzavřeném obalu, po otevření obalu spotřebovat v co nejkratším termínu

Spotřeba: cca 50–150 g/m² v závislosti na nasákavosti podkladu

Podklad: musí být pevný, suchý a ušný, zbavený nečistot, prachu a separačních látek.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý a nosný, dostatečně rovný, bez trhlin, zbavený separačních látek jako jsou např. oleje, staré nátěry, tvrdé krusty, volné substance apod. Anhydritové potěry se nejprve zbrousí, pak se zbytky odsají a povrch se napenetruje ASO® Unigrundem Z ředěným 1:1 vodou.

Uvolněné nebo adhezi zhoršující vrstvy jako např. zbytky starých lepidel, stěrkových hmot nebo nátěrů je třeba strojově odstranit např. zbroušením, kartáčováním, frézováním nebo otryskáním ocelovými kuličkami.

Zpracování:

Před použitím řádně promíchat. ASO® Unigrund Z se nanáší v tenké vrstvě tahy křížem pěnovým válečkem nebo válečkem z ovčího rouna.

Suchá vrstva je tyrkysové barvy. Je nutné zabránit tvorbě louží.

Pokyny:

- Neošetřované plochy chránit před působením ASO® Unigrund Z.
- Pořísnění ihned očistit vodou.
- Před aplikací dalších vrstev a materiálu musí být předchozí nátěr vždy řádně vyschlý.
- **V případě parketářských prací použijte ASO-UNIGRUND-U nebo kontaktujte technický servis Schomburg Česká republika.**
- Již naředený materiál nevracejte zpět do originálního obalu se zbytky neředené penetrace.
- **U více poréznych a savých sádrových/anhydritových podkladů může s ohledem na jejich strukturu docházet při jednom nátěru k jejich nedostatečnému uzavření. To vede následně k defektům na povrchu samonivelačních stěrů (tzv. „pomerančové kůže“). V těchto případech doporučujeme vždy dva nátěry ředěné max. 1:1 a vysychání min. 6 hodin.**

Dbejte pokynů, které jsou uvedeny v platném Bezpečnostním listě dle ES!

V případě dotazů kontaktujte technický servis pro podlaháře Schomburg na níže uvedených kontaktech.

Je nutné dodržovat pokyny a technické listy jednotlivých výrobců podlahových krytin.

Tabulka doporučených ředění a vysychání ASO UNIGRUND Z*

Podklad	Ředění	Doba vysychání při 20 °C **	
		cementový podklad	sádrový podklad
Hodně savé betony a anhydridy	max. 1:1 popř. neředit	30 minut	120 minut
Málo savé betony a anhydridy	max. 1:2 popř. neředit	45 minut	4 hodiny
Staré samonivelační stěrky	max. 1:2	60 minut	4 hodiny

* Uvedené časy jsou ovlivněny teplotou a podkladu, vzduchu, savostí podkladu a vzdušnou vlhkostí! U velmi savých podkladů a anhydritových potěrů je v případě nutnosti nátěr opakovat tak, aby došlo k jeho dostatečnému uzavření disperzí. Při nízkých teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu je třeba počítat zejména u sádrových podkladů s výrazně delší dobou vysychání.

** minimální doba