



SCHOMBURG SYSTÉM PRO
PODLAHĚ

TECHNICKÝ LIST

PARKET-KLEBER PK 403

Univerzální SMP tvrdě elastické lepidlo na parkety



Vlastnosti produktu:

- Připravený k okamžité spotřebě
- Elastický
- Snadno se nanáší
- Bez rizika negativní reakce se starým podkladem
- Zbytky lepidel se dají snadno odstranit
- Pro lepení:
 - Kantovky podle DIN EN 14761 od tl. 16 mm
 - Dřevěné dlažby RE a VWE
 - Lamparket podle DIN EN 13227
 - Masivních prkenných podlah s poměrem šířky/síly max. 7:1 (u větších šířek využijte technické poradenství)
 - Vícevrstvých parket podle DIN EN 13489
 - Mosaikových parket podle DIN EN 13226
 - Podlahových vlisů podle DIN EN 13226
 - Dýhovaných podlahovin podle DIN EN 14354 (pokud je povoleno výrobcem)
 - Laminátových podlah pokud je povoleno jejich výrobcem
- Pro použití v interiéru
- Pro vytápěné podlahy

Oblasti použití:

PARKET-KLEBER PK 403 se používá k lepení parket v suchých interiérech.

Vhodné podklady: Samonivelační a opravné stěrky Schomburg: SOLOPLAN P, SOLOPLAN FAP, SOLOPLAN P30 PLUS, SOLOSPACHTEL RP. Savé minerální podklady, podlahy v suché výstavbě (jako např. sádrovláknité desky, OSB desky apod.), zapískované potěry z litého asfaltu, nesavé podklady. Pro přímé lepení jsou vhodné penetrační nátěry ASO-UNIGRUND-PU a ASODUR-SG3P nebo G1270-P zasypané křemičitým pískem.

Technické údaje:

Složení: SMP – silanem modifikované polymery

Barva: béžová

Teplota pro zpracování:

- Teplota podkladu +15 °C až +25 °C
- Teplota vzduchu +15 °C až +25 °C
v relativní vlhkosti vzduchu < 75% RH

Balení na paletě: 33 ks

Pro pokládku podlahovin*: do cca 30 min. při 20 °C

Plně zatížitelné po: cca 48 hodinách

Spotřeba:

- 900 g/m² zubová špachtle B7
- 1100 g/m² zubová špachtle B9
- 1300 g/m² zubová špachtle B15

Doba pro pokládku: 30 min.

Skladování: v suchu min. 9 měsíců v originálním uzavřeném obalu, otevřená balení zpracujte v co nejkratším termínu

Dodávané balení: 18 kg plastový kbelík

Příprava podkladu a zpracování:

Podklad musí být čistý, pevný, nosný, vyzrálý, zbavený všech nesoudržných a separačních částic. Nerovnosti podkladu je nutné odbrousit, odfrézovat popř. vystěrkovat vhodnou samonivelační stěrkou. Před lepením na PARKET-KLEBER PK 403 musí být odtrhová pevnost podkladu > 1,5 N/mm². Nesavé podklady (např. keramická dlažba) je nutné odmastit a přebrousit.

Před stěrkováním a následným lepením parket je nutné změřit zbytkovou vlhkost podkladu CM přístrojem.

Maximální přípustné hodnoty zbytkové vlhkosti před aplikací PARKET-KLEBER PK 403:

Vytápěný cementový podklad 1,8 CM%

Nevytápěný cementový podklad 2 CM%

Vytápěný anhydritový podklad 0,3 CM%

Nevytápěný anhydritový podklad 0,5 CM%

PARKET-KLEBER PK 403 se nanese rovnoměrně na řádně připravený podklad dle typu podlahoviny pomocí zubové špachtle v požadovaném množství. Parkety je nutné položit zpětným pohybem (tak, aby došlo k řádnému pokrytí rubové strany parkety) do lepícího lože během uvedeného času uvedeného pro pokládku. Je nutné dodržovat údaje a nařízení výrobců a dodavatelů jednotlivých podlahovin.

Důležitá upozornění:

- Je nutné zajistit řádné větrání prostor po aplikaci.
- Před aplikací na vytápěné podklady je nutné vypnout podlahové topení min. 48 hodin před aplikací.
- Vždy dodržujte nařízení výrobců a dodavatelů podlahových krytin. Údaje uvedené v jejich technických listech a aplikačních návodech se musí bez výjimky dodržet.
- Je nutné zajistit řádnou aklimatizaci parket před pokládkou.
- V případě nutnosti zatížení parket se nesmí parkety zatěžovat „bodově“ tak, aby nedošlo k vytlačení lepidla do stran.
- Znečištěná místa lze poměrně snadno vyčistit odstraněním lepidla. Je nutné nenechávat jeho odstranění na delší dobu, aby nedošlo k barevným změnám na povrchu.
- U podkladů s nízkou odtrhovou pevností kontaktujte technický servis Schomburg Česká republika.

Dodržujte, prosím, platný bezpečnostní a technický list výrobku!

SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o., Za Potokem 46/4, 106 00 Praha 10,
telefon +420 274 781 381, fax +420 274 782 546, www.schomburg.cz, www.snamijetovsuchu.cz

Práva kupujícího vzhledem ke kvalitě našich materiálů se řídí podle našich prodejních a dodacích podmínek. Pro požadavky, které jsou nad rámec zde popsaného použití, je Vám k dispozici naše technická poradenská služba. Ty potom podléhají závaznosti závazného písemného potvrzení. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho svědomitosti. V případě pochybností je třeba založit vzorové plochy. S novým vydáním této tiskoviny ztrácí starý svou platnost.

Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg	
Produktový manažer	732 498 411
Odborné poradenství	605 247 811
Technické poradenství na stavbách	605 299 379

* Hodnoty platí pro +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty vysychání urychlují, nižší teploty vysychání zpomalují.