



**SCHOMBURG** SYSTÉM PRO  
PODLAHÁŘE

## TECHNICKÝ LIST

### PARKET-KLEBER PK 405

Prémiové tvrdě elastické 1K PU lepidlo na parkety s kontrolovaným napěňováním



#### Vlastnosti produktu:

- Připravený k okamžité spotřebě
- Univerzální
- Snadno se nanáší
- Bez rizika negativní reakce se starým podkladem
- Kontrolovaně napěňuje
- Nízká spotřeba
- Tvrdě elastické
- Pro lepení:
  - Kantovky podle DIN EN 14761
  - Lamparket podle DIN EN 13227
  - Masivních prkenných podlah
  - Vícevrstevných parket podle DIN EN 13489
  - Mosaikových parket podle DIN EN 13488
  - Podlahových vlisů podle DIN EN 13226
- Pro použití v interiéru
- Pro vytápěné podlahy

#### Oblasti použití:

PARKET-KLEBER PK 405 se používá k lepení parket v suchých interiérech.

#### Vhodné podklady:

Samonivelační a opravné stěrky Schomburg: SOLOPLAN FAP, SOLOPLAN P30 PLUS, SOLOPLAN P a SOLOSPACHTEL RP. Savé minerální podklady, podlahy v suché výstavbě (jako např. sádrovláknité desky, OSB desky apod.), zapískované potěry z litého asfaltu, nesavé podklady. Pro přímé lepení jsou vhodné penetrační nátěry ASO-UNIGRUND-PU a ASODUR-SG3P a G1270-P zasypané křemičitým pískem.

#### Technické údaje:

Složení: jedno komponentní polyuretan

Barva: béžová

Teplota pro zpracování:

- Teplota podkladu +15 °C až +25 °C
- Teplota vzduchu +15 °C až +25 °C  
v relativní vlhkosti vzduchu < 75% RH

Balení na paletě: 33 ks

Pro pokládku podlahovin\*: do cca 30 min. při 20 °C

Plně zatížitelné po: cca 48 hodinách

Spotřeba:

- 850 g/m<sup>2</sup> zubová špachtle 4 B7
- 950 g/m<sup>2</sup> zubová špachtle 5 B9
- 1400–1600 g/m<sup>2</sup> zubová špachtle B15

Skladování: v suchu min. 9 měsíců v originálním uzavřeném obalu, otevřená balení zpracujte v co nejkratším termínu

Dodávané balení: 15 kg plastový kbelík

#### Příprava podkladu a zpracování:

Podklad musí být čistý pevný nosný, vyzrálý, zbavený všech nesoudržných a separačních částic. Nerovnosti podkladu je nutné odbrousit, odfrézovat popř. vystěrkovat vhodnou samonivelační stěrkou. Před lepením na PARKET-KLEBER PK 405 musí být odtrhová pevnost podkladu > 1,5 N/mm<sup>2</sup>. Nesavé podklady (např. keramická dlažba) je nutné odmastit a přebrousit.

Před stěrkováním a následným lepením parket je nutné změřit zbytkovou vlhkost podkladu CM přístrojem.

#### Maximální přípustné hodnoty zbytkové vlhkosti podkladu před aplikací PARKET-KLEBER PK 405:

Vytápěný cementový podklad 1,8 CM%

Nevytápěný cementový podklad 2 CM%

Vytápěný anhydritový podklad 0,3 CM%

Nevytápěný anhydritový podklad 0,5 CM%

PARKET-KLEBER PK 405 se nanese rovnoměrně na řádně připravený podklad dle typu podlahoviny pomocí zubové špachtle v požadovaném množství. Parkety je nutné položit zpětným pohybem (tak, aby došlo k řádnému pokrytí rubové strany parkety) do lepícího lože během uvedeného času uvedeného pro pokládku. **Je nutné dodržovat údaje a nařízení výrobců a dodavatelů jednotlivých podlahovin.**

#### Důležitá upozornění:

- Je nutné zajistit řádné větrání prostor po aplikaci.
- Před aplikací na vytápěné podklady je nutné vypnout podlahové topení min. 48 hodin před aplikací.
- **Vždy dodržujte nařízení výrobců a dodavatelů podlahových krytin. Údaje uvedené v jejich technických listech a aplikacích návodech se musí bez výjimky dodržet.**
- Je nutné zajistit řádnou aklimatizaci parket před pokládkou.
- V případě nutnosti zatížení parket se nesmí parkety zatěžovat „bodově“ tak, aby nedošlo k vytlačení lepidla do stran.
- Znečištěná místa lze vyčistit pokud je lepidlo v čerstvém stavu. Je nutné nechat jeho odstranění na delší dobu, aby nedošlo k barevným změnám na povrchu. Po vyschnutí je možné pouze mechanické odstranění
- U podkladů s nízkou odtrhovou pevností kontaktujte technický servis Schomburg Česká republika.

#### **Dodržujte, prosím, platný bezpečnostní a technický list výrobku!**

\*Uvedené hodnoty platí při 23 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty vysychání urychlují, nižší teploty vysychání zpomalují.

SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o., Za Potokem 46/4, 106 00 Praha 10,  
telefon +420 274 781 381, fax +420 274 782 546, [www.schomburg.cz](http://www.schomburg.cz), [www.snamijetovsuchu.cz](http://www.snamijetovsuchu.cz)

Práva kupujícího vzhledem ke kvalitě našich materiálů se řídí podle našich prodejních a dodacích podmínek. Pro požadavky, které jsou nad rámec zde popsaného použití, je Vám k dispozici naše technická poradenská služba. Ty potom podléhají závaznosti závazného písemného potvrzení. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho svědomitosti. V případě pochybností je třeba založit vzorové plochy. S novým vydáním této tiskoviny ztrácí starý svou platnost.

| Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Produktový manažer                                    | 732 498 411 |
| Odborné poradenství                                   | 605 247 811 |
| Technické poradenství na stavbách                     | 605 299 379 |