



SCHOMBURG SYSTÉM PRO
PODLAHÁŘE

TECHNICKÝ LIST

UNI-FIXIRUNG FX 322

Univerzální podlahová fixace



Vlastnosti produktu:

- Připravený k okamžité spotřebě
- Široký rozsah použití
- Snadno se nanáší
- Odstranitelné vodou
- Pro fixaci:
 - všiváných podlahovin s filcovým a pěnovým rubem
 - CV podlahovin
 - samostatně ležících kobercových čtverců
- Pro použití v interiéru
- Pro vytápěné podlahy
- Pro použití kolečkových židlí

Oblasti použití:

UNI-FIXIRUNG FX 322 se používá k fixaci vybraných měkkých podlahovin v interiérech a to zejména tam, kde se předpokládá její opakovaná výměna.

Vhodné podklady:

Samonivelační a opravné stěrky Schomburg: SOLOPLAN 15, SOLOPLAN 20 CA, SOLOPLAN P30 PLUS, SOLOPLAN 30 CAP, SOLOPLAN SU SOLOSPACHTEL DS a SOLOSPACHTEL RP, sádrové desky bez povrchové úpravy, dřevěné podklady (parkety, prkna), kalcium sulfátové potěry, OSB desky.

Technické údaje:

Složení: disperze s aditivní a konzervačními látkami

Barva: bílá

Teplota pro zpracování:

Teplota podkladu: + 15°C až + 25 °C

Teplota vzduchu: + 15°C až + 25 °C v relativní vlhkost vzduchu < 75% RH

Balení na paleti: 25 a 60

Pro pokládku podlahovin *:

- textilní podlahoviny 10 – 15 min.
- Elastické podlahoviny 20 – 30 min.
- Fixace musí být vyschlá, ale ještě lepivá cca 4 hod. při 20 °C

Doba odvětrání*: 10 – 45 min

Zatížitelné*: okamžitě

Čištění: v čerstvém stavu vodou

Spotřeba: 100 g/m² při aplikaci válečkem

Skladování: v suchu min. 9 měsíců v originálním uzavřeném obalu, otevřená balení zpracujte v co nejkratším termínu, nesmí přemrznout

Dodávané balení: plastový kanystr 10 kg, prázdný kbelík s víkem

Příprava podkladu a zpracování:

Podklad musí být čistý pevný nosný, vyzrálý, zbavený všech nesoudržných a separačních částic. Staré podlahoviny (u kterých je to možné) je nutné řádně odmastit, přebrousit a vystěrkovat. Před aplikací UNI-FIXIRUNG FX 322 musí být savé minerální podklady vystěrkované vhodnou samonivelační stěrkou v tl. min. 2 mm. Nesavé podklady (např. keramická dlažba) je nutné vystěrkovat vhodnou samonivelační stěrkou v tl. min. 3 mm.

Maximální přípustné hodnoty zbytkové vlhkosti:

Před stěrkováním a následně lepením je nutné změřit zbytkovou vlhkost podkladu CM přístrojem.

Maximální přípustné hodnoty zbytkové vlhkosti před aplikací UNI-FIXIRUNG FX 322:

Vytápěný cementový podklad 1,8 CM%

Nevytápěný cementový podklad 2 CM%

Vytápěný anhydritový podklad 0,3 CM%

Nevytápěný anhydritový podklad 0,5 CM%

UNI-FIXIRUNG FX 322 se nanese rovnoměrně na řádně připravený podklad pomocí jemného válečku v požadovaném množství. Podlahovina se pokládá jakmile je materiál transparentní (cca 10 – 45 min.). Poté se krytina položí a řádně se přitlačí k podkladu. Je nutné, aby došlo k celoplošnému pokrytí rubové strany podlahoviny fixací. Případné odstávající spoje a kraje se zatlačí do 60 min. od fixování. Opětovně sejmutí krytiny: Krytina se pomalu sejme z podkladu. Případné zbytkové fixace se namočí vodou s čističem (2% do vlažné vody). Po cca 15 – 30 min. se fixace lehkým pohybem pomocí hladké špachtle odstraní z podkladu. Případné barevné změny podkladu nelze vyloučit. Je nutné dodržovat údaje a nařízení výrobců a dodavatelů jednotlivých podlahovin.

Důležitá upozornění:

- Je nutné zajistit řádné větrání prostor po aplikaci.
- Před aplikací na vytápěné podklady je nutné vypnout podlahové topení min. 48 hodin před aplikací.
- **Vždy dbejte na nařízení výrobců a dodavatelů podlahových krytin. Údaje uvedené v jejich technických listech a aplikačních návodech se musí bez výjimky dodržet.**
- Je nutné zajistit řádnou aklimatizaci podlahovin před pokládkou.

Dodržujte, prosím, platný bezpečnostní a technický list výrobku!

SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o., Za Potokem 46/4, 106 00 Praha 10,
telefon +420 274 781 381, fax +420 274 782 546, www.schomburg.cz, www.snamijetovsuchu.cz

Práva kupujícího vzhledem ke kvalitě našich materiálů se řídí podle našich prodejních a dodacích podmínek. Pro požadavky, které jsou nad rámec zde popsaného použití, je Vám k dispozici naše technická poradenská služba. Ty potom podléhají závaznosti závažného písemného potvrzení. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho svědomitosti. V případě pochybností je třeba založit vzorové plochy. S novým vydáním této tiskoviny ztrácí starý svou platnost.

Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg	
Produktový manažer	732 498 411
Odborné poradenství Čechy	605 247 811
Odborné poradenství Morava	734 433 864
Technické poradenství na stavebách	605 299 379