

Granulaty EPDM Premium

REKOMENDACJA KLEJÓW DLA STABILNOŚCI KOLORÓW

Wybór odpowiedniego spoiwa ma kluczowe znaczenie dla uzyskania jednolitego wyglądu kolorystycznego oraz trwałości nawierzchni. W zależności od koloru zastosowanych granulatów EPDM zalecamy stosowanie spoiw alifatycznych lub aromatycznych.

Klej alifatyczny

Zalecany do kolorów wrażliwych na promieniowanie UV lub szczególnie jasnych. Zapewniają maksymalną trwałość koloru i zapobiegają zmianom barwy spowodowanym działaniem promieni słonecznych.

Klej aromatyczny

Ekonomiczna alternatywa dla mniej wrażliwych kolorów. Pod wpływem promieniowania UV mogą wystąpić tymczasowe zmiany koloru, które zazwyczaj z czasem blakną.

Nie ma to wpływu na właściwości fizyczne.

Uwaga

Przedstawione zalecenia opierają się na wieloletnim doświadczeniu, ale nie mają charakteru wiążącego. Niewielkie różnice kolorystyczne na ilustracjach, np. w przypadku kolorów RAL, mogą wynikać z technik produkcji lub druku.

☐ W zależności od nawierzchni lub rodzaju montażu można stosować spoiwa alifatyczne lub aromatyczne.

KOLOR	RAL	ALIFATYCZNY	AROMATYCZNY
Beige	1001		■
Sand Yellow	1002		■
Earth Yellow	1006		■
Yellow	1012	☐	☐
Pearl	1013	■	
Eggshell	1015	■	
Orange	2011	☐	☐
Red	3016		■
Rose	3017	☐	☐
Purple	4005	■	
Hertha Blue	5002	■	
Gentian Blue	5010	■	
Blue Grey	5014	■	
Sky Blue	5015	■	
Rainbow Blue	5017	■	
Turquoise Blue	5018	■	
Capri Blue	5019	■	
Teal	5024	■	
Patina Green	6000	☐	☐
Reseda Green	6011	■	
May Green	6017	■	
Rainbow Green	6025		■
Signal Green	6032		■
Iron Grey	7011	■	
Slate Grey	7015	☐	☐
Light Grey	7035	■	
Brown	8024		■
Black	9004	☐	☐

