

BINDEMittel- EMPFEHLUNG FÜR PREMIUM EPDM GRANULATE

FÜR OPTIMALE FARBSTABILITÄT

Die Wahl des passenden Bindemittels ist entscheidend für ein gleichmäßiges Farbbild und die Langlebigkeit der Oberfläche. Je nach Farbton der eingesetzten EPDM-Granulate empfehlen wir den Einsatz von aliphatischen oder aromatischen Bindemitteln.

Aliphatische Bindemittel

Empfohlen für UV-empfindliche oder besonders helle Farben. Sie sorgen für höchste Farbstabilität und verhindern Farbabweichungen durch Sonneneinstrahlung.

Aromatische Bindemittel

Eine wirtschaftliche Alternative für weniger empfindliche Farben. Unter UV-Einfluss können temporäre Farbveränderungen auftreten, die sich im Laufe der Zeit jedoch meist zurückbilden. Die mechanischen Eigenschaften bleiben davon unberührt.

☐ Je nach Fläche / Installation können aliphatische oder aromatische Bindemittel eingesetzt werden.

Hinweis

Die angegebenen Empfehlungen beruhen auf langjährigen Erfahrungen, sind jedoch unverbindlich. Leichte Farbunterschiede in Darstellungen z. B. bei RAL-Farben können produktions- oder drucktechnisch bedingt sein.

FARBE	RAL	ALIPHATISCH	AROMATISCH
 Beige	1001		☒
 Sandgelb	1002		☒
 Erdgelb	1006		☒
 Gelb	1012	☐	☐
 Perlweiß	1013	☒	
 Eggshell	1015	☒	
 Orange	2011	☐	☐
 Rot	3016		☒
 Rosé	3017	☐	☐
 Chiliroth	3020	☒	
 Violett	4005	☒	
 Brombeere	4012	☒	
 Herthablau	5002	☒	
 Enzianblau	5010	☒	
 Taubenblau	5014	☒	
 Himmelblau	5015	☒	
 Regenbogenblau	5017	☒	
 Türkisblau	5018	☒	
 Capriblau	5019	☒	
 Teal	5024	☒	
 Patinagrün	6000	☐	☐
 Resedagrün	6011	☒	
 Maigrün	6017	☒	
 Regenbogengrün	6025		☒
 Signalgrün	6032		☒
 Eisengrau	7011	☒	
 Schiefergrau	7015	☐	☐
 Lichtgrau	7035	☒	
 Braun	8024		☒
 Schwarz	9004	☐	☐