

ผลิตจากพี/แอลอีซี อัลติเดชั่นและผงกันสนิมซิงค์ฟอสเฟตชนิดพิเศษ เป็นสีรองพื้นที่มีคุณภาพสูงเหมาะกับงานโลหะทุกประเภท ให้การยึดเกาะและป้องกันสนิมอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้เป็นสื่อรองพื่นกันสนิมกับงานโลหะทุกชนิด ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า เช่น ส่วนโครงสร้างเครื่องจักร แท่งค้ำ ท่อ ประตู่เหล็ก ทั้งภายในและภายนอก

ประเภท	พีนอลิคอัลคิไดเรซิน, ซิงค์ฟอสเฟต
เจดสี	เทา
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	45 - 50%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 45 ตร.ม./แกลลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	85 - 105 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	40 - 50 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเชื่อมต่อ	กินเนอร์โตโม เบอร์ 2
	ทา, กลิ้ง 5 - 10%
	พ่น 10 - 20% โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 30 - 60 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 6 - 8 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 6 - 8 ชั่วโมง

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน สนิมเหล็ก โดยก่อนทาสี ควรใช้ทินเนอร์เช็ดพื้นผิวให้สะอาด และขัดสีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด หรือเครื่องขัดไฟฟ้า หรือพ่นทรายจนกระทั่งพื้นผิวสะอาด เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี

พื้นที่หลัก

ไดโนสโตรงพื้นเกาะซังคัพอสเพต P-3222	2 ชั้น
ไดโนสื่อน้ำมันเคลือบเงา	2 ชั้น