

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจากฟิโนลิก อัลคิดเรซิน และผงตะกั่วแดง คุณภาพสูง สามารถยับยั้งการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม แข็งเ็น จึงใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมโลหะ ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

การใช้งาน

ใช้เป็นสื่อรองพื้นกันสนิมเหล็กในสภาวะรุนแรง เช่น บริเวณภายในและภายนอกเรือเหล็ก (ยกเว้นส่วนที่อยู่ใต้น้ำ) สะพาน เครื่องจักร โครงสร้างเหล็กที่สัมผัสกับไอสารเคมีอ่อน

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	พีนอลิควอลคิดเรซิน, พงตะกั่วแดง
เฉดสี	ส้มแดง
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	52 - 56 เปอร์เซ็นต์
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40 - 50 ตร.ม./แกลลอน
ความหนายของฟิล์มเมื่อเปียก	75 - 95 ไมครอน
ความหนายของฟิล์มเมื่อแห้ง	40 - 50 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	ทินเนอร์โดโน เบอร์ 2 ทา, กลิ้ง 5 - 10% พ่น 10 - 20% โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 30 - 60 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 6 - 8 ชั่วโมง
	แห้งทากับได้ 6 - 8 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน สนิมเหล็ก โดยก่อนทาสี ควรใช้ทินเนอร์เช็ดพื้นผิวให้สะอาด และขัดเศษสีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด หรือเครื่องขัดไฟฟ้า หรือฟันทรงจระเข้ทั้งพื้นผิวสะอาด เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี

ระบบการทาสี

ฟันผิวเล็กเล็ก (สภาวะรุนแรง)

ไดโนสโตรงพันตะกั่วแดง P-3250	2 ชั้น
ไดโนสีนํ้ามันเคลือบเงา	2 ชั้น