

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจากแอลคิตรีชิ่งและผงสีป้องกันสนิมชนิดพิเศษที่ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว มีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข็งแรง ฟิล์มสีให้การยึดเกาะที่ดี แลมีความทนทาน เหมาะสมสำหรับเหล็กใหม่ที่ไม่เคยทาสี หรือเหล็กที่มีสนิมเพียงเล็กน้อย

การใช้งาน

ใช้เป็นสื่อรองฝึกฝนสนิมโครงสร้างเหล็กทั่วไป ภายใต้สภาวะอากาศปกติ เช่น โครงสร้างเหล็ก ราวบันได ลูกกรงเหล็กดัด เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	แอลซีดีเรซิน, ไอออนอิมอกไซด์
เจดสี	น้ำตาลแดง (X-5200)
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	40 - 45%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40 - 45 ตร.ม./เกลดลอน
ความหนายของฟิล์มเมื่อเปียก	70 - 80 ไมครอน
ความหนายของฟิล์มเมื่อแห้ง	30 - 35 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเชื่อมอง	กินแอร์โดโม เมอร์ 1 m, กลิ้ง 5 - 10 % พ่น 10 - 20 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 20 - 30 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 4 - 5 ชั่วโมง แห้งทากับได้ 6 - 12 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น สนิม คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน ขัดฟิล์มสีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด เครื่องขัดไฟฟ้า หรือพ่นทราย จนกระทั่งพื้นผิวสะอาด เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี

ระบบการทาสี

พื้นที่หลัก

ไดโนเอ็กซ์สิรองพันกันสนิมเหล็ก X-5200	1 - 2 ชั้น
ไดโนเอ็กซ์ สีนํ้ามันเคลือบเงา	2 ชั้น