

คำแนะนำ

สีรองพื้นอะคริลิกน้ำมัน ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับ ไทโตนสีทองคำ สูตรน้ำมัน 2800 เพื่อช่วยการปกปิดพื้นผิวและช่วยเพิ่มให้สีกับหน้าดเหลืองอร่าม

การใช้งาน

ใช้เป็นสีรองพื้น สำหรับโป๊วสีทองคำ สูตรน้ำมัน 2800 นน ไม้อัลลอย เหล็ก ที่มีการรองพื้นอย่างถูกต้องแล้ว

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะครีลิกน้ำมัน
เจดสี	เหลือง
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	40 - 45%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 45 ตร.ม./แกลลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	90 - 100 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	35 - 45 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเชื่อมต่อ	กินแอดโรโดโน เบอร์ 1 หรือ เบอร์ 2 ท, กลิ้ง 5 - 10% พ่น 10 - 15 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 15 - 20 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 1 - 2 ชั่วโมง แห้งทาทับได้ 1 - 2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน, สีเก่าที่หลุดล่อน สนิมเหล็ก โดยก่อนทาสี ควรใช้ทินเนอร์ เช็ดพื้นผิวให้สะอาดและเช็ดคราบสีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด หรือเครื่องขัดไฟฟ้า หรือ ฟันทราย จนกระทั่งพื้นผิวสะอาด เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราไปก่อน แล้วใช้น้ำล้างทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อราให้หมด ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนทาสี

พื้นผิวปูนใหม่ ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากความชื้นที่หลงเหลือ จะทำให้ฟิล์มสีพองหรือหลุดล่อน พื้นผิวอื่น ๆ เช่น ไม้ อลูมิเนียม ควรขัดด้วยกระดาษทราย รอยแตกของเนื้อไม้ควรอุดด้วยซิลเลอร์ และขัดผิวไม้ให้เรียบ เลือกใช้สีรองพื้นที่เหมาะสมก่อนทาสี

ระบบการทาสี

พื้นที่ขุดใหม่ / พื้นที่ขุดเก่า

ไดโนสโตรงพืชนะคริสลิกน้ำมัน / ไดโนสโตรงพืชน้ำมัน	1 ชิ้น
ไดโนสโตรงพืชน้ำมันสำหรับสีทอง สโตรงน้ำมัน P-2810	1 ชิ้น
ไดโนสีทองคำ สโตรงน้ำมัน 2800	2 ชิ้น
พื้นผิวเหล็ก	
ไดโนสโตรงพืชน้ำมันสนิม P-3200	1 ชิ้น
ไดโนสโตรงพืชน้ำมันสำหรับสีทอง สโตรงน้ำมัน P-2810	1 ชิ้น
ไดโนสีทองคำ สโตรงน้ำมัน 2800	2 ชิ้น
สังกะสี, อลูมิเนียม, สเตนเลส	
ไดโนน้ำมันวอชไฟเบอร์	1 ชิ้น
ไดโนสโตรงพืชน้ำมันสำหรับสีทอง สโตรงน้ำมัน P-2810	1 ชิ้น
ไดโนสีทองคำ สโตรงน้ำมัน 2800	2 ชิ้น

การเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทแน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง

1/2567

ข้อมูลความปลอดภัย : ขอควรระวังจิตใจไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสิบลำทำงานในที่อากาศถ่ายเทสะดวก พยายามเสี่ยงไม่ให้อัมพฤกษ์อัมพาต ถ้าสิบลำอัมพาตควรส่งตัวนำส่งออกทันที หากลิเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีหรือสูดดมรายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและอาจพบการแปรปรวนต่าง ๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะต่าง ๆ กัน บริษัทฯ จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า