ไดโนโปรน้ำยารองพื้นปูนเก่า P-1400
DYNOPRO Contact Primer P-1400

คำแนะนำ

เป็นสีรองพื้นบนปูนเก่าหรือสีเก่าที่เป็นฝุ่นชอล์ค น้ำยานี้จะซึมเข้าพื้นผิวได้ดี ทำให้ฝุ่นจากการเสื่อมสภาพของผิวมีการยึดเกาะดีขึ้น ใช้สำหรับการเตรียมพื้นผิวก่อนทาสีทับหน้า

การใช้งาน

ใช้สำหรับทาบนพื้นผิว คอนกรีต ปูนเก่า สีเก่า ที่เป็นฝุ่นชอล์ค ก่อนทาสีทับหน้า

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะคริลิคน้ำมัน		
เฉดสี	ใส		
ลักษณะฟิล์มสี	เงา		
เนื้อสีโดยปริมาตร	10 - 12%		
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40 - 45 ตร.ม./แกลลอน		
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	80 - 100 ไมครอน		
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	10 - 12 ไมครอน		
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง		
การเจือจาง	ไม่ต้องผสมตัวทำละลายใดๆ		
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้	30 - 45	นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง	1 - 2	ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้	1 - 2	ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดให้ปราศจาก สิ่งสกปรก คราบไขมันหรือสีเก่าที่หลุดล่อน ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราไดโนก่อน และใช้น้ำล้างทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อราให้หมด ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนการทาสี

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนเก่า

ไดโนโปรน้ำยารองพื้นปูนเก่า P-1400	1 ชั้น
สีน้ำอะครีลิคไดโน, ไดโนโปร, ไดโนลักซ์, ไดโนชิลด์	2 ชั้น

การเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทแน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง

ข้อมูลความปลอดภัย : ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำงานในที่อากาศถ่ายเทสะดวก พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนัง ถ้าสีถูกผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีหรือสูดดมรายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนลิขสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า