ไดโนโปรสีรองพื้นกันสนิม P-2200
DYNOPRO Red Oxide Primer P-2200

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจากแอลขีดเรซิ่น และผงสีไออ้อนอ็อกไซด์ เป็นสีรองพื้นกันสนิม สำหรับงานโลหะทั่วไป ให้คุณสมบัติแห้งเร็วและให้การยึดเกาะที่ดี เพื่อการปกป้องที่ดีควรทาทับหน้าด้วย สีเคลือบเงา ไดโนโปร

การใช้งาน

ใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมโครงสร้างเหล็กทั่วไป ภายใต้สภาวะอากาศปกติ เช่น โครงสร้างเหล็ก ราวบันได ลูกกรงเหล็กดัด

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	แอลขีดเรซิ่น, ไอออนอ็อกไซด์		
เฉดสี	น้ำตาลเข้ม		
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน		
เนื้อสีโดยปริมาตร	40 - 45%		
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	45 - 55 ตร.ม./แกลลอน		
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	70 - 80 ไมครอน		
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	30 - 35 ไมครอน		
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น		
การเจือจาง	ทินเนอร์ไดโน เบอร์ 1		
	ทา, กลิ้ง 5 - 10%		
	พ่น 10 - 20 % โดยปริมาตร		
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้	30 - 60	นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง	3 - 5	ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้	4 - 5	ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน สนิมเหล็ก โดยก่อนทาสี ควรใช้ทินเนอร์เช็ดพื้นผิวให้สะอาด และขัดคราบสีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด หรือเครื่องขัดไฟฟ้า หรือพ่นทราย จนกระทั่งพื้นผิวสะอาด เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี

ระบบการทาสี

พื้นผิวหล็ก

ไดโนโปรสีรองพื้นกันสนิม P-2200	1 - 2 ชั้น
ไดโนโปรสีเคลือบเงากันสนิม	2 ชั้น

การเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทแน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง

ข้อมูลความปลอดภัย : ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำงานในที่อากาศถ่ายเทสะดวก พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนัง ถ้าสีถูกผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีหรือสูดดมรายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า