

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจากผงสีและอัลทิดเรซินคุณภาพสูง เพื่อใช้ทาตกแต่ง คุ้มครอง ไม้และโลหะ ที่ผ่านการรองพื้นอย่างถูกต้อง สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก มีความเงสูง

การใช้งาน

ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกกับงานทั่วไป เช่น โครงสร้างเหล็ก ท่อเหล็ก เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสูง โรงงาน เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	สี่เหลี่ยมเงาอัลคิด
เจดสี	ตามแคตตาล็อก ไดโนเอ็กซ์ สีน้ำมันเคลือบเงา
ลักษณะฟิล์มสี	เงามาก
เนื้อสีโดยปริมาตร	35 - 40%
การปกคลุมพื้นที่ตามกฤษฎี	35 - 50 ตร.ม./แกลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	80 - 100 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	30 - 40 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	กินเนอร์ไดโน เบอร์ 1 ทา, กลิ้ง 5 - 10 % พ่น 10 - 20 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 2 - 3 ชั่วโมง
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 6 - 8 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 8 - 10 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น สนิม คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน ขัดพินิล์สีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด เครื่องขัดไฟฟ้า หรือพ่นทราย จนกระทั่งพื้นผิวสะอาด เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี

ระบบการทาสี

พื้นผิวเหล็ก	
โดโนเอ็กซ์สีรองพื้นกันสนิม X-5200, X-5600	1 - 2 ชั้น
โดโนเอ็กซ์ สีน้ำมันเคลือบเงา	2 ชั้น
ไม้เนื้อแข็งทั่วไป	
โดโนเอ็กซ์สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา X-5000	1 ชั้น
โดโนเอ็กซ์ สีเคลือบเงากันสนิม	2 ชั้น