

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจากผงสีและอัลทิดเรซินคุณภาพสูง เพื่อใช้ทาตกแต่ง คุ้มครอง ไม้และโลหะ ที่ผ่านการรองพื้นอย่างถูกต้อง สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก มีความเงาสวย สีสันทนนานและป้องกันเชื้อราได้

การใช้งาน

ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกกับงานทั่วไป เช่น โครงสร้างเหล็ก ท่อเหล็ก เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสูง บ้านพักอาศัย เช่น ขอบบัวไม้ ประตูลูกเต๋า

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	สีเคลือบเงาอัลคิด
เจดสี	ตามแคตตาล็อก สีเคลือบเงาโตนโปร
ลักษณะฟิล์มสี	เงามาก
เนื้อสีโดยปริมาตร	38 - 42%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 50 ตร.ม./แกลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	80 - 105 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	30 - 40 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเงา	ทินเนอร์โตนโปร 1 ทา, กลิ้ง 5 - 10 % พ่น 10 - 20 %
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 2 - 3 ชั่วโมง
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 6 - 8 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 8 - 10 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น สนิม คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน ขัดพู่ลัมสีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด เครื่องขัดไฟฟ้า หรือพ่นทราย จนกระทั่งพื้นผิวสะอาด เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี

ระบบการทาสี

พื้นที่หลัก

โตโนโปรสรีรองพื้นกันสนิม P-2200	1 - 2 ชั้น
โตโนโปรสรีเคลือบเงากันสนิม	2 ชั้น

ไม้เนื้อแข็งทั่วไป

โตโนโปรสรีรองพื้นไม้กันเชื้อรา P-2000	1 ชั้น
โตโนโปรสเคลือบเงากันสนิม	2 ชั้น

ໄມ້ມ້ຍາງ

โตโนสිරองพินกันยางไม้อลูมิเนียม	1 ชั้น
โตโนโปรสිරองพินไม้กันเชื้อรา P-2000	1 ชั้น
โตโนโปรสี้เคลือบเงากันสนิม	2 ชั้น

การเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทแน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง

ข้อมูลความปลอดภัย : ขออวยพรวิบัติดีวิบัติแก่ชาวมอญ การทำงานสืบสวนทำงานในท่าอากาศยานทะเลตวก พยายามเสี่ยงไม่ให้อัสมิสรสผวนั้น ถ้าอัสมิสรสผวนั้นควาสถิตย์ด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากลิเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการฟนสิหรือสดมทรายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์พระใบในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า