

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจากอะคริลิกพิเศษ ใช้ทาบบนพื้นผิวปูนใหม่ เพื่อเป็นชั้นรองพื้นป้องกันความแตกต่างของพื้นปูนอันเป็นเหตุให้ฟิล์มสีเสื่อมคุณภาพและเกิดรอยต่าง

การใช้งาน

ใช้เป็นสีรองพื้น คอนกรีตใหม่ แผ่นกระเบื้องใยหิน ฝ้าเพดาน, พลาสติก ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะครีลิคอีมีลชัน
เจดสี	ขาวอมเหลือง
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	45 - 50%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40 - 50 ตร.ม./แกลลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	100 - 110 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	45 - 55 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	น้ำสะอาด
	m, กลิ้ง 10 - 15%, พ่น 20 - 30% โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 20 - 30 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 1 - 2 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 1 - 2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นที่ก่อนการสีต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น น้ำมันและคราบไขมัน โดยเฉพาะพื้นซีเมนต์ใหม่ ต้องรองปูนแห้งแข็งสมบูรณ์ อย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียต่อสีได้ เช่น การหลุดลอก แตก สีซีดจาง เป็นต้น

ระบบการทาสี

พื้นที่ฉบับใหม่

โดโนสโตรองพันปูนใหม่กันด่าง P-1000	1 ชั้น
สีน้ำอะคริลิก โดโน / โดโนลักซ์ / โดโนซิลด์	2 ชั้น