

คำแนะนำ

สีนํ้าอะคริลิกแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ไทโตนัลกซ์ N ชนิดเนียน พิล์มสีเงาเล็กน้อย เหมาะสำหรับใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน คุณสมบัติสีสามารถทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ปราศจากการชำรุดเสียหายของฟิล์มสี ได้แก่ การหลุดล่อนของฟิล์มสี การติดฝุ่น เป็นต้น ต่อต้านการเกิดเชื้อราและตะไคร่นํ้า และยังสามารถทำความสะอาดเช็ดล้างได้ง่าย

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้กับพื้นผิวปูน คอนกรีต ทั้งภายในและภายนอกของอาคารทั่วไป เช่น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงรถ สำนักงาน เป็นต้น ช่วยปกป้องพื้นผิวปูนใหม่ให้มีระยะเวลาการใช้งานนานขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะคริลิกน้ำแท้ 100%
เจดสี	ตามแคตตาล็อก สีโดโนลักษ์
ลักษณะฟิล์มสี	เนียน (เงาเล็กน้อย)
เนื้อสีโดยปริมาตร	37 - 42%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 45 ตร.ม./แกลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	90 - 100 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	30 - 40 ไมครอน
วิธีการใช้	แปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	น้ำสะอาด
	กลิ้ง, ๓ 5 - 10 %, พ่น 20 - 30 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 20 - 30 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 1 - 2 ชั่วโมง
	แห้งทากับได้ 1 - 2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

สำหรับพื้นผิวปูนเก่าทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสีเก่าที่หลุดล่อน ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วย
น้ำยาฆ่าเชื้อราไดโน แลใช้น้ำล้างทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อราให้หมด กิ่งไว้ให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนทาสี

สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ กิ่งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิท เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น น้ำมัน และคราบไขมันก่อนทาสี

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	
โตนีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง P-1000	1 ชั้น
โตนีล็กซ์ N สีน้ำพรีเมี่ยมชนิดเนียน	2 ชั้น
พื้นผิวปูนเก่า	
โตนีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน P-1100	1 ชั้น
โตนีล็กซ์ N สีน้ำพรีเมี่ยมชนิดเนียน	2 ชั้น