

คำแนะนำ

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100 เปอร์เซ็นต์เกรดพิเศษ เหมาะสำหรับใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน คุณสมบัติที่สามารถทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ปราศจากการชำรุดเสียหายของฟิล์มสี ได้แก่ การหลุดล่อนของฟิล์มสี การติดฝุ่น เป็นต้น ต่อต้านการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ และยังสามารถทำความสะอาดเช็ดล้างได้ง่าย ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้กับพื้นผิวปูน, คอนกรีต ทั้งภายในและภายนอกของอาคารทั่วไป เช่น อาคารคอนโมมิเนียม, โรงแรม, สำนักงาน เป็นต้น ช่วยปกป้องพื้นผิวปูนใหม่ให้มีระยะเวลาการใช้งานสูงขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะครีลิคน้ำแท้ 100 เปอร์เซ็นต์
เจดสี	ตามแคตตาล็อกสี Voqe
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา และ เนียน
เนื้อสีโดยปริมาตร	35 - 37 เปอร์เซ็นต์
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 45 ตร.ม./ยูเอสแกลลอน/ชั้น
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	100 - 110 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	35 - 40 ไมครอน
วิธีการใช้	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	น้ำสะอาด เจือจาง ๓, กลิ้ง 5 - 10 %, พ่น 20 - 30 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 20 - 30 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 1 - 2 ชั่วโมง
	แห้งทากับได้ 1 - 2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

สำหรับพื้นผิวปูนเก่าทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน หรือสีเก่าที่หลุดล่อน ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ไดโนก่อน และใช้น้ำล้างทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อราให้หมด ทิ้งไว้ให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนทาสี

สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิท เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน หรือเช็คความชื้นที่พื้นผิวมีค่าไม่เกิน 14% วัดด้วย เครื่องวัดความชื้น ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง น้ำมัน และคราบไขมันก่อนทาสี

สำหรับพื้นผิวปูนใหม่

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง Voqe	1 ชั้น x 45 - 55 ไมครอน/ชั้น
สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% Voqe	2 ชั้น x 30 - 40 ไมครอน/ชั้น

สำหรับพื้นผิวปูนเก่า

น้ำยารองพื้นปูนเก่า Voqe	1 ชั้น x 10 - 15 ไมครอน/ชั้น
สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% Voqe	2 ชั้น x 30 - 40 ไมครอน/ชั้น

การเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง

ข้อมูลความปลอดภัย : ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำงานในที่อากาศถ่ายเทสะดวก พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนัง ถ้าสีถูกผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีหรือสูดดม

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

Ref:vp 01 Rev.00_2024

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า