

สีอีพ็อกซี โพลีเอไมด์ ซิงค์-ซิล 9334 กรีน สำหรับเหล็กพ่นทราย

คุณสมบัติทั่วไป	เป็นสีอีพ็อกซี โพลีเอไมด์ชนิด 2 ส่วน มีส่วนประกอบของผงสังกะสีในปริมาณสูง		
การใช้งาน	เป็นสีรองพื้นที่เหมาะสมกับพื้นผิวที่มีการพ่นทราย เหล็กสะอาด ผงสังกะสีจะทำหน้าที่เป็น cathodic protection ช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้ดีในงานอุตสาหกรรมที่สภาวะแวดล้อมรุนแรงและสภาวะชายฝั่งทะเลที่ต้องเจอไอน้ำเค็ม		
ลักษณะฟิล์มสี	สีเทา - เขียว ด้าน		
ระบบทาที่แนะนำให้ควรใช้	ระบบอีพ็อกซี 9300 ชนิดทนทานหนัก		
ระบบทาที่หน้าอื่นที่ใช้ได้	ระบบไฮบิลด์อีพ็อกซี 9500, C9578 โคลทาร์ อีพ็อกซี ระบบ 9400 รัสต์-โอเทน (ควรมีสีรองพื้นอีพ็อกซีเป็นสีชั้นกลาง)		
ข้อมูลจำเพาะ			
เรซิน	อีพ็อกซี โพลีเอไมด์		
ผงสี	เมทัลลิก ซิงค์ดีดส์		
ปริมาณของเนื้อสีโดยปริมาตร	62%		
% ของสังกะสีบนฟิล์มแห้ง	86%		
สารอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOC)	น้อยกว่า 400 กรัมต่อลิตร		
ความหนาฟิล์มแห้งที่ควรใช้	1.5 - 3 มิลส์ (38 - 75 ไมครอน) ต่อการทาหนึ่งครั้ง		
ความหนาฟิล์มเปียกที่ควรใช้	2.5 - 5 มิลส์ (63 - 125 ไมครอน) ต่อการทาหนึ่งครั้ง		
การปกคลุมพื้นผิวทางทฤษฎี	994 ตารางฟุต / แกลลอน (ความหนาฟิล์มแห้ง 25 ไมครอน)		
อัตราส่วนผสม	7 : 3 (ส่วน A : ส่วน B) โดยปริมาตร (ใช้ 9302 เป็นส่วน B)		
ระยะเวลาผสมก่อนใช้งาน	1 ชั่วโมง		
อายุการใช้งานหลังผสม	8 - 16 ชั่วโมง		
ระยะเวลาแห้งตัวที่ 21 - 27°C	แห้งสัมผัสได้	1 - 2	ชั่วโมง
ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%	แห้งแข็ง	2 - 4	ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้	12 - 16	ชั่วโมง
การทนความร้อนในสภาวะที่แห้ง	300°F (149°C)		
อายุการเก็บ	ไม่ต่ำกว่า 2 ปี		
ขนาดบรรจุ	ส่วน เอ. 2.21 ลิตร และ ส่วน บี. 0.94 ลิตร		
การเตรียมพื้นผิว	กำจัดสนิม คราบสกปรกทุกชนิด รวมถึงสีเก่าที่เสื่อมสภาพแล้ว ด้วยวิธีการพ่นทราย		
การทา	ทาซิงค์-ซิล กรีน 9334 บนพื้นผิวที่ทำความสะอาดโดยวิธีพ่นทรายเท่านั้น ควรทาที่สภาพอากาศปกติ บนพื้นผิวที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว		
การผสม – การเจือจาง	แปรง / ลูกกลิ้ง	ทินเนอร์ No.160 ใช้ 5% - 10% หรือในปริมาณที่เหมาะสม	
	เครื่องพ่นแบบอัดอากาศ	ทินเนอร์ No.160 ใช้ 10% - 20% หรือปริมาณที่เหมาะสม	
	เครื่องพ่นแบบไร้อากาศ	ทินเนอร์ No.160 ใช้ 5% - 10% หรือในปริมาณที่เหมาะสม	
	การทำความสะอาด	ทินเนอร์ No.160	
ข้อควรระวัง	ควรเตรียมสีในปริมาณที่เหมาะสมจะใช้งานและควรใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง * โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) และคำแนะนำในการใช้งานที่ข้างภาชนะก่อนใช้งานทุกครั้ง		