

คำแนะนำ

เป็นสีรองพื้นอีพ็อกซี 2 ส่วน ประกอบด้วยสีอีพ็อกซี ส่วน เอ กับน้ำยาทำให้แข็ง ส่วนบี โดยบรรจุแยกในอัตราส่วน เอ : บี 4 : 1 โดยปริมาตร ซึ่งจะต้องผสมให้ถูกอัตราส่วนก่อนใช้ และเมื่อผสมแล้วจะต้องใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง

การใช้งาน

เหมาะที่จะใช้รองพื้นระบบ อีพ็อกซี หรือ โพลียูรีเทน ในโรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างโรงงานเคมี เครื่องมือเกษตร ไม้ คอนกรีต ท่อแก๊ส ท่อน้ำมัน ท่อน้ำหรือเคมี

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อีพ็อกซี โพลีเอไมด์
เจดสี	ขาว
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	48 - 52%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 48 ตร.ม./แกลลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	80 - 100 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	40 - 50 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเชื่อม	กินเนอร์ไดโม เบอร์ 5
	ทาด้วยแปรง กลิ้ง 5 -10%
	พ่น 10 - 20 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 1 - 2 ชั่วโมง
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 10 - 12 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 1 - 3 วัน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน สนิมเหล็ก โดยก่อนทาสี ควรใช้กินเนอร์เช็ดพื้นผิวให้สะอาด และขัดคราบสีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด หรือเครื่องขัดไฟฟ้า หรือพ่นทรายจนกระทั่งพื้นผิวสะอาด เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี

ระบบการทาสี

พื้นผิวไม้, คอนกรีต, ท่อน้ำ - ภายใน

ไดโนสีรองพื้นอีพ็อกซี P-4000	1 ชั้น
ไดโนการิด สีกับหน้าอีพ็อกซี	2 ชั้น

พื้นผิวไม้, คอนกรีต, ท่อน้ำ - ภายนอก

ไดโนสีรองพื้นอีพ็อกซี P-4000	1 ชั้น
ไดโนเทน สีกับหน้าโพลียูรีเทน	2 ชั้น