

คำแนะนำ

เป็นสัรองพื้กันสนิม อีพ็อกซี่ ชนิด 2 ส่วน ผสมกัน สามารถทากับหน้าได้ทั้ง สีโดโม่พ็อกซี่และสีโดโนแทน ให้คุณสมบัติยังยั้งการเกิดสนิมและปกป้องผิวเหล็กต่างๆ ผิวงานเครื่องจักร ภายใต้สภาวะการกัดกร่อนที่รุนแรง ทนทานต่อการขัดถูได้ดี ประกอบด้วยสี อีพ็อกซี่ ส่วนเอ กับน้ำยาเร่งแข็ง ส่วนบี โดยบรรจุแยกในอัตราส่วน เอ : บี 4 : 1โดยปริมาตร ซึ่งจะต้องผสมให้ถูกอัตราส่วนก่อนใช้แ่ละเมื่อผสมแล้วจะต้องใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง

การใช้งาน

ใช้เป็นสื่อรองพื้นกันสนิม ก่อนที่จะพาสีกับหน้าด้วยระบบไดโนสเคลือบเงา อีพ็อกซี่ และหรือ สีไดโนเทน

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	ซิงค์ฟอสเฟต, ฮีพ็อกซี โพลีเอไมด์
เจดสี	เทา
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	48 – 52%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 48 ตร.ม./แกลลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	80 - 100 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	40 - 50 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเชื่อจาก	กินเนอร์ไดโน เบอร์ 5
	ทาด้วยแปรง กลิ้ง 5 -10%
	พ่น 10 - 20 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 1 - 1.5 ชั่วโมง
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 10 - 12 ชั่วโมง
	แห้งทากันได้ 1 - 3 วัน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน สนิมเหล็ก โดยก่อนทาสีควรใช้ทินเนอร์เช็ดพื้นผิวให้สะอาด และขัดคราบสีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด หรือเครื่องขัดไฟฟ้า หรือพ่นทรายจนกระทั่งพื้นผิวสะอาด เพื่การยึดเกาะที่ดีของสี

ระบบการทาสี

พื้นผิวเหล็ก ภายใน

โดโนสโตรองพื้นอีพ็อกซี่ P-4600	1 ชั้น
โดโนการ์ด สึกบนหน้าอีพ็อกซี่	2 ชั้น

พื้นผิวเหล็ก ภายนอก

ไดโนสโตรงพื้กันสนิม อีพ็อกซี่ P-4600	1 ชั้น
ไดโนเทน สักับหน้าโพลียูรีเทน	2 ชั้น