

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจาก อีพ็อกซี่ โพลีเอไมด์ กับผงสังกะสี ซึ่งจะใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิม สำหรับงานเหล็ก ให้การป้องกันการสึกกร่อนได้ดีมาก โดยลักษณะของผงสังกะสีจะจับเรียงตัว เป็นชั้นๆ ปรากฏการสับเคลือบสังกะสี

การใช้งาน

ใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิม สำหรับผิวโลหะเหล็กกล้าใหม่ หรือโครงเหล็กกล้าเก่า และได้ทำการขัดสนิมออกจนต้องจนสะอาด

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	ผงสังกะสี, อีพ็อกซี โพลีเอไมด์
เจดสี	เทา
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	65 - 70%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30 - 40 ตร.ม./แกลลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	80 - 90 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	50 - 60 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเชื่อมต่อ	กินเนอร์โอดิน เบอร์ 5
	ทาด้วยแปรง กลิ้ง 5 -10% พ่น 10 - 20 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 30 - 40 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 4 - 5 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 16 - 24 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสี ต้องสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสีเก่าที่หลุดล่อน สนิมหรือเกลือสนิม จะต้องขัดออกโดยใช้แปรงลวดหรือเครื่องขัดไฟฟ้า หากทำการพ่นทรายได้จะดีมาก โดยใช้ระดับมาตรฐานที่ เอสเอ 25 และรักษาระดับความหยาบของพื้นผิวให้ต่ำกว่า 100 ไมครอนส์ ก่อนใช้สีควรตรวจสอบความสะอาดและความแห้งของวัสดุอีกครั้งหนึ่ง

ระบบการทาสี

พื้นผิวเหล็ก ภายใน

โตโนสกรองพื้นซิงค์คริส อีพ็อกซี่ P-4300	1 ชั้น
โตโนสกรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี่ P-4270	1 ชั้น
โตโนคาร์ด สึกบกหน้าอีพ็อกซี่	2 ชั้น

קאמאנד :

สี่แยกบรรจงเป็น 2 ส่วน (ส่วนเอ และ ส่วนบี) สี่ส่วนเอ และส่วนบี ถูกแยกบรรจงในอัตราส่วน 4 : 1 โดยปริมาตร

การใช้ไดโนสโตรงพื้น ซิงค์คริส อีพ็อกซี P-4300 ต้องผสม ส่วนเอ และส่วนบี เข้าด้วยกันก่อนใช้ และต้องใช้สีที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง