

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจาก อีพ็อกซี โพลีเอไมด์ แลพงส์เอ็มไอโอ ใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิม หรือสีชั้นกลาง สำหรับงานเหล็ก ให้คุณสมบัติสกัดกั้นความชื้น ความเค็มและสารเคมีในบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุการสึกกร่อนของวัสดุ เนื่องจาก สารเอ็มไอโอ เป็นผลงซึ่งมีรูปร่างเป็นเกล็ด จะเรียงซ้อนกันอย่างหนาแน่น เป็นกำแพงป้องกันอย่างดีและยังช่วยเป็นตัวเชื่อมให้สีกับหน้ายึดเกาะแน่นกับสีรองพื้นกันสนิมดียิ่งขึ้นด้วย

การใช้งาน

ใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิม หรือสีชั้นกลาง สำหรับผิวโลหะเหล็กใหม่ หรือเหล็กเก่า ก่อนทาสีทับหน้าด้วย ไทโนการ์ด สีทับหน้าอีพ็อกซี่ หรือ ไทโนเทค

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	เอ็มไอโอ, อีพ็อกซี โพลีเอไมด์
เจดสี	เทา
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	45 - 50%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 40 ตร.ม./เกสลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	90 - 100 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	45 - 50 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	ทินเนอร์โอดีโน เบอร์ 5 ทาด้วยแปรง กลิ้ง 5 -10% พ่น 10 - 20 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 1 - 2 ชั่วโมง แห้งแข็ง 4 - 5 ชั่วโมง แห้งทาทับได้ 16 - 24 ชั่วโมง
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะมาสีต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน สนิมเหล็ก โดยก่อนมาสี ควรใช้ทินเนอร์เช็ดพื้นผิวให้สะอาด และขัดคราบสีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด หรือเครื่องขัดไฟฟ้า หรือฟ่อนทรายจนกระทั่งพื้นผิวสะอาด เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี

ระบบการทาสี

พื้นที่หลัก

โดโนสโตรองพั่นกันสนิม อีพ็อกซี่ P-4200, P-4270	1 ชั้น
โดโนสโตรองพั่นเอ็มไอโอ อีพ็อกซี่ P-4260	1 ชั้น
โดโนการ์ด สีกับหน้าอีพ็อกซี่ หรือ โดโนเทน (สำหรับภายนอก)	2 ชั้น

หมายเหตุ : สีแยกบรรจุเป็น 2 ส่วน (ส่วนเอ และ ส่วนบี) สีส่วนเอ และส่วนบี ถูกแยกบรรจุในอัตราส่วน 4 : 1 โดยปริมาตร ต้องผสม ส่วนเอ และส่วนบี เข้าด้วยกันก่อนใช้ และต้องใช้สีที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง