

สีสเปรย์พ่นกันสนิม

รายละเอียด

เป็นสีพ่นป้องกันสนิม เพื่อความปลอดภัยบริเวณที่อาจเกิดการสั่นลมหรือสั่นไถลได้ง่าย สามารถใช้ปกป้องพื้นผิวไม่ให้เกิดสนิม ใช้งานง่ายแห้งเร็วมีการยึดเกาะที่ดีไม่แตกหรือหลุดลอกได้ง่ายและมีความสามารถต้านทานน้ำมันเบนซิน,และสารละลายบางชนิดได้

การใช้งาน

เป็นสีรองพื้นในตัวเอง สามารถพ่นบนพื้นผิวผิวเหล็ก,คอนกรีต,เซรามิค,และไม้ เช่น บันได, ขอบสระว่ายน้ำ, ทางลาด, ทางเดิน หรืองานอื่นที่ต้องการ ได้รับการยอมรับจาก USDA¹ (องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ)

ลักษณะฟิล์มสี

ความเงาต่ำ

ผลิตภัณฑ์

AS2102, AS2144, AS2178, AS2185, AS2192

คุณสมบัติทางกายภาพ

เรซิน
 สารอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOC)
 การปกคลุมพื้นผิว
 ระยะเวลาแห้งตัวที่ 21-27°C
 ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%
 ทนความร้อนในสภาวะที่แห้ง
 ระยะเวลาเก็บรักษา
 ขนาดบรรจุ

อะคริลิกอีพ็อกซี่
 51-61% โดยน้ำหนัก
 14-19 ตารางฟุต (1.26-1.7 ตารางเมตร)
 แห้งสัมผัสได้ 10 -15 นาที
 แห้งเดินได้ 24 - 48 ชั่วโมง
 แห้งทาทับได้ 1 - 2 ชั่วโมง
 175°F (79°C)
 5 ปี
 สเปรย์ 15 ออนซ์

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้ง ปราศจากสนิมและสิ่งสกปรกต่างๆ, โดยทำความสะอาดด้วยกระดาษทรายหรือเครื่องขัดไฟฟ้า

การใช้งาน

พ่นในสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อุณหภูมิ ใช้งาน 10-38°C ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควรสูงกว่า 85 %

ข้อควรระวัง

* โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) และคำแนะนำในการใช้งานที่ข้างภาชนะก่อนใช้งานทุกครั้ง