

คำแนะนำ

เป็นสีทนความร้อนที่ผลิตขึ้นจากผงสีป้องกันสนิมและซิลิโคนอัลคิเดเรซิน เหมาะที่จะใช้กับงานที่ต้องการสีทนความร้อน ซึ่งสีรองพื้นซิลิโคนกันสนิมนี้มีความสามารถทนความร้อนได้ถึง 140 - 425 องศาเซลเซียส

การใช้งาน

ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับงานที่ต้องการสีทนความร้อน อุณหภูมิระหว่าง 140 - 425 องศาเซลเซียส (ความร้อนแห้ง ไม่มีไอน้ำหรือความชื้น) เช่น เตาเผา เตาหลอม เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	ซิลิโคนอัลคิเดเรซิน, เรดโอออนอีพอกไซด์
เจดสี	น้ำตาลแดง
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	42 - 45%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40 - 45 ตร.ม./แกลลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	90 - 100 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	35 - 45 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	กินเนอร์โด้โม เบอร์ 1 ทา, กลิ้ง 5 - 10% พ่น 10 - 20% โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 30 - 60 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 6 - 8 ชั่วโมง
	แห้งทากับได้ 6 - 8 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

ต้องเตรียมพื้นผิวให้แห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสิ่งเก่าที่หลุดล่อน สนิมและเกล็ดสนิมควรถูกกำจัดด้วยแปรงหรือเครื่องขัดไฟฟ้าและหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของสีควรพ่นทรายให้ได้อย่างน้อยระดับ Sa 2.5

ระบบการทาสี

พื้นผิวเหล็ก

ไดโนสีรองพื้นกันสนิมทนความร้อน P-6200 2 ชั้น
ไดโนสีทนความร้อน (140-425 C) 2 ชั้น

หมายเหตุ : ที่อุณหภูมิสูงต่อเนื่องเจดสีจะมีเปลี่ยนแปลงจากเจดสีเริ่มต้นเนื่องจากความร้อนแต่ฟิล์มสียังเป็นปกติ