สีสเปรย์ไดโน
DYNO Flash Aerosol Spray

คำแนะนำ

สีสเปรย์อะคริลิคไนโตรเซลลูโลสคุณภาพสูง เนื้อสีมาก แห้งเร็ว ยึดเกาะดี

การใช้งาน

สีสเปรย์ไดโน มีให้เลือกใช้งานทั้งเฉดสีธรรมดาและเฉดสีเมทัลลิก สามารถใช้พ่นวัสดุได้หลายชนิด เช่น เหล็ก ไม้ เฉดสีธรรมดาใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก เฉดสีเมทัลลิกเหมาะสำหรับงานภายใน ใช้สำหรับพ่นชิ้นงานที่ต้องการฟิล์มสีที่เป็นประกายสวยงาม ไม่ควรใช้กับบริเวณที่มีการสัมผัสเป็นประจำ หากต้องการให้ฟิล์มสีทนทานขึ้นแนะนำให้พ่นเคลือบทับด้วย 7101 Gloss Clear จะทำให้ฟิล์มสีเงาขึ้นแต่ประกายของเมทัลลิกจะลดลง

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะคริลิค ไนโตรเซลลูโลส		
เฉดสี	**สีสเปรย์ทับหน้า**		
	7101 Gloss Clear	7102 Gloss White	7103 Gloss Black
	7104 Light Gray	7105 Deep Gray	7106 Safety Green
	7107 Safety Blue	7108 Safety Red	7109 Safety Yellow
	7201 Satin Clear	7202 Matt White	7203 Matt Black
	สีสเปรย์เมทัลลิก		
	7301 Metallic Gold	7302 Metallic Silver	7303 Metallic Rose Gold
	7304 Metallic Copper	7305 Metallic White Pearl	
	สีเสปรย์รองพื้น		
	7401 White Primer	7402 Gray Primer	
ลักษณะฟิล์มสี	เงา, ด้าน, เมทัลลิก		
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	1.5 - 2.0 ตร.ม./กระป๋อง/เที่ยว		
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	15 - 25 ไมครอน		
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้	15 - 20 นาที	
(ที่ 21-27°C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง	1 - 2 ชั่วโมง	
	แห้งพ่นทับได้	10 - 15 นาที	

หมายเหตุ ไม่ควรพ่นสีในวันฝนตก หรือวันที่มีความชื้นสูง จะทำให้ฟิล์มสีไม่เงาหรือฟิล์มสีเมทัลลิกไม่วาว

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาดปราศจาก ฝุ่น สนิม คราบไข คราบน้ำมัน สีเก่าที่หลุดล่อน ขัดฟิล์มสีเก่าที่เสื่อมสภาพและสนิมด้วยแปรงลวด เครื่องขัดไฟฟ้า เช็ดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท เขย่ากระป๋อง ประมาณ 1 - 2 นาที จนได้ยินเสียงลูกแก้วกระทบกันสม่ำเสมอ พ่นห่างจากชิ้นงานประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ระหว่างพ่นเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ ไม่ควรพ่นสีให้หนาในครั้งเดียว ควรพ่นบางๆ หลายๆ เที่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้สีย่นหรือย้อย

ระบบการทาสี

สีสเปรย์รองพื้น White Primer, Gray Primer	1 - 2 ชั้น
สีสเปรย์ทับหน้า ไดโน	2 ชั้น

การเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทแน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง

ข้อมูลความปลอดภัย : ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำงานในที่อากาศถ่ายเทสะดวก พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนัง ถ้าสีถูกผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีหรือสูดดมรายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า