ไดโนชิลด์ สีน้ำอะครีลิคแท้ 100 %
DYNOSHIELD Pure Acrylic Emulsion

คำแนะนำ

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100 เปอร์เซนต์ ไดโนชิลด์ ผลิตจากอะครีลิคเกรดพิเศษ เหมาะสำหรับใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก คุณสมบัติทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดี สามารถป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำได้ดี

การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาบน คอนกรีต ผิวปูนฉาบทั้งเก่าและใหม่ อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ ผนังกั้นห้อง ทั้งภายในและภายนอกของอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม บ้านพักอาศัย ที่ต้องการความคงทนระยะยาว

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะคริลิคน้ำแท้ 100%
เฉดสี	ตามแคตตาล็อก สีไดโนชิลด์
ลักษณะฟิล์มสี	มีทั้ง ชนิดฟิล์มสีกึ่งเงาและเนียน
เนื้อสีโดยปริมาตร	35 - 37%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 40 ตร.ม./แกลลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	100 - 110 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	35 - 40 ไมครอน
วิธีการใช้	แปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	น้ำสะอาด กลิ้ง, ทา 5 - 10 %, พ่น 20 - 30 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 20 - 30 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 1 - 2 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 1 - 2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสีเก่าที่หลุดล่อน ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ไดโนก่อน และใช้น้ำล้าง ทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อราให้หมด ทิ้งไว้ให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนทาสี
สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิท เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง น้ำมัน และคราบไขมันก่อนทาสี

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่

ไดโนชิลด์สีรองพื้นปูนใหม่ P-9000	1 ชั้น
ไดโนชิลด์ สีน้ำอะครีลิคแท้ 100 %	2 ชั้น

พื้นผิวปูนเก่า

ไดโนรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน P-1100	1 ชั้น
ไดโนชิลด์ สีน้ำอะครีลิคแท้ 100 %	2 ชั้น

การเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทแน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง

ข้อมูลความปลอดภัย : ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำงานในที่อากาศถ่ายเทสะดวก พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนัง ถ้าสีถูกผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีหรือสูดดมรายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า