

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจากผงสีคุณภาพสูงและอะคริลิกแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว เหมาะสำหรับทาผนังปูน คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ แผ่นยิบซั่ม ฟิล์มสีเนียนและฉ่ำ

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ทาภายในอาคาร พื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ แผ่นยิปซัม กระเบื้องแผ่นเรียบและอิฐ ทั้งพื้นผิวใหม่และพื้นผิวเก่าที่ทาสีรองพื้นแล้ว

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะครีลิกน้ำแท้ 100%
เจดสี	แคตตาล็อก สีน้ำอะครีลิกไดโนโปรแมกซ์
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	35 - 40 เปอร์เซนต์
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 45 ตร.ม./แกลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	90 - 100 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	30 - 40 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	น้ำสะอาด
	ท, กลิ้ง 15 - 30 %
	พ่น 20 - 35 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 20 - 30 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 1 - 2 ชั่วโมง
	แห้งทากันได้ 1 - 2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนเก่า ต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสีเก่าที่หลุดล่อน หากมีรอยแตกของพื้นผิวปูน จะต้องปื้อและขัดให้เรียบร้อย ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือ เชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด เพื่อไม่ให้มีน้ำยาฆ่าเชื้อราตกค้าง ปล่อยทิ้งให้แห้งสนิท ก่อนทาสีด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่า

พื้นผิวปูนใหม่ กังให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไขมันก่อนการทาสีรองพื้นปูนใหม่กับ
ต่าง

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	
โกลโปรมเมกซ์ สีรองพื้นปูนใหม่ P-300	1 ชัน
โกลโปรมเมกซ์ สีน้ำภายใน	2 ชัน
พื้นผิวปูนเก่า	
โกลโปรมน้ำยารองพื้นปูนเก่า P-1400	1 ชัน
โกลโปรมเมกซ์ สีน้ำภายใน	2 ชัน