

คำแนะนำ

ใช้กับงานภายในที่ไม่ได้กระทบกับแสงแดด ฟิล์มสีทนทาน สำหรับซ่อมแซมงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างโรงงาน เครื่องมือ ก่อ พื้นไม้หรือพื้นคอนกรีต

การใช้งาน

สีอีพ็อกซี ชนิด 2 ส่วน บรรจุแยก ต้องผสมให้เข้ากันก่อนใช้งาน อัตราส่วนผสม สีส่วน เอ 1 แกลอน (1 กระป๋องใหญ่ 3028 ลิตร) ต่อสีส่วน บี 1 ควอทซ์ (1 กระป๋องเล็ก 0.757 ลิตร) หรือสามารถแบ่งผสมในอัตราส่วน 4 : 1 โดยปริมาตร เชื้ออาจด้วยกินเนอร์ เบอร์ 5 เมื่อผสมแล้วจะต้องใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อีพ็อกซี โพลีเอไมด์
เจดสี	เค็กตาล็อก ไดโนการ์ด สีกับหน้าอีพ็อกซี
ลักษณะฟิล์มสี	เงาเมท
เนื้อสีโดยปริมาตร	50 - 55%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 50 ตร.ม./แกลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	80 - 100 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	40 - 50 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเชื้ออาจ	กินเนอร์โด้โม เบอร์ 5 ทาด้วยแปรง กลิ้ง 5 -10% พ่น 10 - 20 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 1 - 2 ชั่วโมง (ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%) แห้งแข็ง 10 - 12 ชั่วโมง แห้งทาบได้ 1 - 3 วัน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน สนิมเหล็ก โดยก่อนทาสี ควรใช้กินเนอร์เช็ดพื้นผิวให้สะอาด และขัดคราบสีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด หรือเครื่องขัดไฟฟ้า หรือพ่นทรายจนกระทั่งพื้นผิวสะอาด เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี

ระบบการทาสี

พื้นผิวเหล็ก ภายใน

ไดโนสีรองพื้นกินสนิม อีพ็อกซี P-4270	1 ชั้น
ไดโนการ์ด สีกับหน้าอีพ็อกซี	2 ชั้น

พื้นผิวไม้หรือคอนกรีต ภายใน

ไดโนสีรองพื้นอีพ็อกซี P-4000	1 ชั้น
ไดโนการ์ด สีกับหน้าอีพ็อกซี	2 ชั้น