

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจาก โคลทาร์ พืช ซึ่งมีความสามารถป้องกันการซึมของน้ำได้ดี และคุณสมบัติของ อีพ็อกซี่ เรซิน ในด้านความทนทานต่อสารเคมี ดังนั้น ไทโนโคลทาร์ อีพ็อกซี่ จึงให้ความมั่นใจในการปกป้องโครงสร้างหลักหรือคอนกรีตที่วางที่อยู่เหนือน้ำและได้น้ำด้วยชั้นฟิล์มที่หนาและให้ความคงทนต่อการสึกกร่อนกรวดอ่อนและต่าง เป็นอย่างดี

การใช้งาน

ใช้โคลิฟอร์มฟิวคอนกรีตหรือเหล็ก ที่อยู่ในน้ำจืดหรือน้ำเค็ม งานอุตสาหกรรมในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง หรือในสิ่งแวดล้อมใกล้ทะเล เช่น ส่วนภายในและภายนอกท่อต่างๆ โรงกำจัดน้ำเสีย แทงค์และท่อที่ฝังอยู่ใต้ดิน เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	โคลการี ฮีฟ็อกซี่
เจดสี	ดำ
ลักษณะฟิล์มสี	เงา
เนื้อสีโดยปริมาตร	50 - 55%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	25 - 30 ตร.ม./แกลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	200 - 220 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	100 - 110 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเชื่อมอง	กินเนอร์โตโน เบอร์ 5
	ทาด้วยแปรง กลิ้ง 5 -10%
	พ่น 10 - 20 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 1.5 - 2.0 ชั่วโมง
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 18 - 24 ชั่วโมง
	แห้งทากันได้ 18 - 24 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน สนิมเหล็ก โดยก่อนทาสี ควรใช้ทินเนอร์เช็ดพื้นผิวให้สะอาด และขัดคราบสีเก่าที่หลุดล่อนและสนิมด้วยแปรงลวด หรือเครื่องขัดไฟฟ้า หรือพ่นทรายจนกระทั่งพื้นผิวสะอาด เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี

ระบบการทาสี

พินพิวคอนกรีต, เหล็ก

โตโยโกลาร์ อีพ็อกซี่	2 - 3 ชั้น
----------------------	------------

கூறு :

1. สียกบบรรจุเป็น 2 ส่วน (ส่วนเอ และ ส่วนบี) สีส่วนเอ และ ส่วนบี ถูกแยกบรรจุในอัตราส่วน 4 : 1 โดยปริมาตร และต้องใช้สีที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง
2. ไม่แนะนำให้ใช้สีใดๆ กับบนสโตนโกลการ อีพ็อกซี
3. ไม่ต้องใช้สีรองพื้นใดๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าจะเพิ่มการปกป้องด้วยสีรองพื้นกันสนิม แนะนำให้ใช้สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี P-4270