

คำแนะนำ

สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ P-1900 เป็นสีรองพื้นชนิดผงสี ผลิตจากอะครีลิคเรซินพิเศษ ฟิล์มสีขาวขุ่น ใช้งานง่าย ไม่มีสารตะกั่วหรือสารปรอท

การใช้งาน

สีรองพื้นปูนนอกเนกประสงค์ ประสิทธิภาพสูง สูตรน้ำมัน เป็นสีรองพื้นใช้ได้ทั้งปูนฉาบเสร็จใหม่และปูนเก่าเสื่อมสภาพ สามารถปกปิดพื้นผิวสูงกว่าสีรองพื้นปูนทั่วไป แทรกซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมและช่วยประสานผนังปูน สีเก่าและสีใหม่ให้เป็นเนื้อเดียวกัน อีกทั้งยังป้องกันคราบเกลือ และความต่างจากปูน

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะครีลิกน้ำมัน
เจดสี	ขาว
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	42 - 46%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 40 ตร.ม./แกลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	75 - 80 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	25 - 35 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง
การเจือจาง	ไม่ต้องผสมด้วยตัวทำละลายใด ๆ กรณีทำความสะอาดเครื่องมือ ให้ใช้ทินเนอร์โตโน เบอร์ 2
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 30 - 60 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 1 - 2 ชั่วโมง
	แห้งทากับได้ 1 - 2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละอองต่างๆ กรณีฟิล์มสีเก่าที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด กรณีพื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราได้โน และใช้น้ำล้างทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อราให้หมด กิ่งไว้ให้แห้งก่อนการทาสี สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ กิ่งให้พื้นผิวปบแห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง น้ำมัน และคราบไขมันก่อนทาสี

ระบบการทาสี

ฟื้นฟูปูนใหม่ / ฟื้นฟูปูนเก่า

ไดโนรอนพื้นปูนอนเนกประสงค์ (สีขาว) P-1900	1 ชั้น
สีน้ำอะคริลิก ไดโนโปร / ไดโน / ไดโนลักซ์ / ไดโนซิลด์	2 ชั้น