

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจากอะคริลิกโพลีเมอร์พิเศษ ใช้กาพื้นผิวปูนใหม่ เพื่อเป็นชั้นรองพื้น ป้องกันความเป้นต่างของพื้นปูน อันเป็นเหตุให้ฟิล์มสีเสื่อมคุณภาพและเกิดรอยต่าง

การใช้งาน

ใช้เป็นสีรองพื้น คอนกรีตใหม่ แผ่นกระเบื้องใยหิน ฝ้าเพดาน พลาสติก ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และสามารถใช้เป็นสีกับหน้าในงานปูนฉาบภายในอาคารได้อีกด้วย

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะครีลิกอิมัลชัน
เฉดสี	ขาวอมเหลือง
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	40 - 45%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 45 ตร.ม./แกลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	85 - 110 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	35 - 45 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	น้ำสะอาด
	ทา, กลิ้ง 10 - 20 %
	พ่น 20 - 35 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 20 - 30 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 1 - 2 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 1 - 2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนเก่า ต้องมั่นใจว่าพื้นผิวปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน หรือสีเก่าที่หลุดล่อน ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา โดโนก่อน และใช้น้ำล้างทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อราให้หมด กิ้งไว้ให้แห้งก่อนทาสี

พื้นผิวบดหยาบ กิ่งให้พื้นผิวแห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง น้ำมันและคราบไขมันก่อนการทาสี

ระบบการทาสี

พื้นที่รอบนอก

ไดโนโปรแมกซ์สีรองพื้นปูนใหม่ P-300	1 ชั้น
สีน้ำอะครีลิก ภายนอก/ภายใน ไดโนโปรแมกซ์	2 ชั้น