

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจากอัลคิเดชนิดพิเศษเพื่อเป็นสีรองพื้น สำหรับงานไม้ แข็งแรง กันเชื้อราได้ดี ง่าย และปิดบังพื้นผิวดี อีกทั้งให้การยึดเกาะระหว่างสีรองพื้นชั้นล่างกับสีทับหน้าชั้นด้วย

การใช้งาน

เป็นสีรองพื้น สำหรับงานไม้ โลหะหรือปูนที่ได้รองพื้นชั้นแรกไว้เหมาะสมแล้ว แล้วจึงทาด้วย ไดโนเอ็กซ์ สีน้ำมันเคลือบเงา

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	แอลคิเดเรซิน
เจดสี	ขาว
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	35 - 40%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40 - 45 ตร.ม./แกลลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	85 - 95 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	30 - 35 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	กินเนอร์ไดโน เบอร์ 1 ท, กลิ้ง 5 - 10% พ่น 10 - 20 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 1 - 1.5 ชั่วโมง
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 8 - 10 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 8 - 10 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้อง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสิ่งเก่าที่หลุดล่อน รอยแตกของเนื้อไม้ควรอุดด้วยซิลเลอร์ และขัดผิวไม้ให้เรียบ ก่อนทาสี

ระบบการทาสี

ไม้มียาง

ไดโนสีรองพื้นกันยางไม้อลูมิเนียม	1 ชั้น
ไดโนเอ็กซ์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา X-5000	1 ชั้น
ไดโนเอ็กซ์ สีน้ำมันเคลือบเงา	2 ชั้น

ไม้เนื้อแข็งทั่วไป

ไดโนเอ็กซ์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา X-5000	1 ชั้น
ไดโนเอ็กซ์ สีน้ำมันเคลือบเงา	2 ชั้น