

คำแนะนำ

สีรองพื้นคุณภาพสูง สามารถหยุดและป้องกันปัญหาต่างๆ จากพื้นผิวที่มีความชื้นหรือคราบเกลือ (Efflorescence) ที่จะส่งผลทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพ ซึ่งสีรองพื้นคุณภาพสูงทั่วไป ไม่สามารถป้องกันได้ เช่น ปัญหาสีซีดจางจากความชื้นหรือความเค็มของปูน สีต่างเป็นดวง สีลอกออกเป็นแผ่น ฟิล์มสีฟอง

การใช้งาน

ใช้สำหรับแก้ปัญหาของผนังปูน เช่น ปูนฉาบใหม่ ที่ไม่สามารถทิ้งให้แห้งได้นานเกิน 30 วัน สามารถทาทับบนปูนใหม่ได้ทันทีภายใน 2 วัน หลังจากฉาบปูนใหม่แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง บริเวณผนังด้านนอกและด้านในอยู่ใกล้กับพื้นดินที่มีความชื้นตลอดเวลาโดยเฉพาะห้องใต้ดิน ผนังที่ติดกับห้องน้ำ พื้นที่มีความชื้นและความเค็มจากดินสูง (โดยเฉพาะเขตจังหวัดชายทะเล)

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	ไวโนลอะคริลิก
เจดสี	ขาว
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	45 - 48%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	24 - 37 ตร.ม./แกลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	100 - 150 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	45 - 70 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง
การเจือจาง	ใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 1 - 2 ชั่วโมง
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 4 - 6 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 24 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นปูนที่ซึ่งไม่มีสี ชัดล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีตะไคร่หรือเชื้อราต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราแล้วล้างออกให้หมดด้วยน้ำสะอาดทิ้งให้แห้งก่อนทาสี

พื้นผิวปูนกึ่งนิสส์เท็กซ์ ขัดสีเก่าออกให้หมด บริเวณที่มีตะไคร่หรือเชื้อราต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดทิ้งให้แห้งก่อนทาสี

พื้นผิวปูนใหม่ กิ้งให้ปูนแห้งอย่างน้อย 2 วันก่อนทาสี และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวปราศจากสิ่งสกปรก คราบน้ำมันและคราบไขมัน

ระบบการทาสี

ฟื้นฟูปูนใหม่ที่จบเสร็จแล้วเกิน 3 สัปดาห์

สื่อบันทึกข้อมูล SUPRA Primer 1 ชิ้น

สีน้ำอะครีลิก ไทโน/ไทโนลักซ์/ไทโนซิลด์ 2 ชั้น

พื้นผิวปูนใหม่ที่เพิ่งฉาบเสร็จ (ทิ้งไว้ให้แห้งตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป)

สื่อบันทึกข้อมูล SUPRA Primer 2 ชั้น

สีน้ำอะครีลิก ไทโน/ไทโนลักซ์/ไทโนซิลด์ 2 ชั้น

พื้นผิวปูนเก่า ที่มีความชื้น

สํารองพันธุสาร SUPRA Primer 2 ชั้น

สีน้ำอะครีลิก ไทโน/ไทโนลักซ์/ไทโนซิลด์ 2 ชั้น

พื้นที่วุ่นเก่า ที่มีคราบเกลื้อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สัรองพื้ชุปรา SUPRA Primer 2 ชั้

สีน้ำอะคริลิก ไทโน/ไทโนลักซ์/ไทโนซิลด์ 2 ชั้น