

คำแนะนำ

สีรองพื้นอะคริลิกสูตรน้ำ ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับ ไทโนสีกองคำ สูตรน้ำ 2700 เพื่อช่วยการปกปิด พื้นผิวและช่วยเพิ่มให้สีกับหน้าดูเหลืองอร่าม

การใช้งาน

ใช้เป็นสื่อรองพื้นสำหรับไดโนสีกองคำสูตรน้ำ 2700 บนกำแพง คอนกรีต ไม้ อลูมิเนียม เหล็ก ที่มีการรองพื้นที่เหมาะสมแล้ว

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะคริลิกน้ำ
เจดสี	เหลือง
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	40 - 45%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 45 ตร.ม./แกลอน
ความหนายของฟิล์มเมื่อเปียก	90 - 100 ไมครอน
ความหนายของฟิล์มเมื่อแห้ง	35 - 45 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	น้ำสะอาด 10 - 15 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 20 - 30 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 1 - 2 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 1 - 2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดล่อน ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราใดโน ก่อน แล้วใช้น้ำล้างทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อราให้หมด กิ่งไว้ให้แห้งก่อนทาสี

พื้นผิวปูนใหม่ ก็ทำให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทเป็นเวลาราวอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากความชื้นที่หลงเหลือ จะทำให้ฟิล์มสีพองหรือหลุดล่อน พื้นผิวอื่น ๆ เช่น ไม้ อลูมิเนียม ควรขัดด้วยกระดาษทราย รอยแตกของเนื้อไม้ควรอุดด้วยซิลเลอร์ และขัดผิวไม้ให้เรียบ เลือกใช้สีรองพื้นที่เหมาะสมก่อนทาสี

ระบบการทาสี

พื้นที่ฉบับใหม่

โตนีกรองพื้นปูนใหม่กับต่าง P-1000	1 ชั้น
สีรองพื้นสำหรับสีทองสูตรน้ำ P-2710	1 ชั้น
โตนีสีทองคำ สูตรน้ำ 2700	2 ชั้น

พื้นผิวปูนเก่า

โถโรงแป่นปูนเก่า สูตรน้ำมัน P-1100	1 ชั้น
สีรองพื้นสำหรับสีทองสูตรน้ำ P-2710	1 ชั้น
โถโสีทองคำ สูตรน้ำ 2700	2 ชั้น

ស័ក្តិសិទ្ធិ, វត្តមាន, គោលការណ៍

โตน้ำยาวองไพรเมอร์	1 ชั้น
สีรองพื้นสำหรับสีทองสูตรน้ำ P-2710	1 ชั้น
โตนสีทองคำ สูตรน้ำ 2700	2 ชั้น