

คำแนะนำ

เป็นสีรองพื้น สำหรับงานไม้เนื้อแข็งทั่วไป กันเชื้อราได้ดี ทาง่าย แข็งเร็ว สามารถใช้เป็นสีชั้นกลางบนโลหะที่ได้มีการรองพื้น เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างสีรองพื้นและสีทับหน้า

การใช้งาน

ใช้เป็นสีรองพื้น สำหรับงานไม้ หรือสีชั้นกลางสำหรับโลหะหรือปูนที่ได้รองพื้นชั้นแรกไว้ แล้วจึงทาด้วยสีเคลือบเงา

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อัลคิดเรซิน
เจดสี	ขาว
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	45 - 50%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	45 - 60 ตร.ม./แกลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	65 - 85 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	30 - 40 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	ทินเนอร์โตนัล เบอร์ 1 ทา, กลิ้ง 5 - 10% พ่น 10 - 20% โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 1.0 - 1.5 ชั่วโมง
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 8 - 10 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 8 - 10 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาสี ต้องสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสีเก่าที่หลุดล่อน รอยแตกของเนื้อไม้ควรอุดด้วยซิลเลอร์และขัดผิวไม้ให้เรียบ ก่อนทาสี

ระบบการทาสี

ไม้ที่มียาง	
โตโนสกรองพื้กับยางไม้อลูมิเนียม	1 ชิ้น
โตโนสกรองพื้ไม้กับเชือรา P-3000	1 ชิ้น
โตโนสน้ำมันเคลือบเงา	2 ชิ้น
ไม้เนื้อแข็งทั่วไป	
โตโนสกรองพื้ไม้กับเชือรา P-3000	1 ชิ้น
โตโนสน้ำมันเคลือบเงา	2 ชิ้น