

คำแนะนำ

เป็นสัรองพื้น ที่ผลิตขึ้นจากเกล็ดอะลูมิเนียม ซึ่งลักษณะการเรียงซ้อนของเกล็ดอะลูมิเนียม จะเป็นเสมือนชั้นกันน้ำอย่างดีป้องกันไม่ให้ น้ำซึมเข้าและป้องกันไม่ให้ยางไม้ซึมออก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานไม้ใหม่ที่มียางมาก

การใช้งาน

เหมาะเป็นสื่อรองพื้น พื้นไม้ใหม่ที่มียางมาก ให้การป้องกันการซึมของยางไม้ที่จะมีผลต่อสีกับหน้าและให้การยึดเกาะที่ดีอีกด้วย

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อัลคิดเรชั่น / อลูมิเนียม
เจดสี	สีเงินคล้ำ
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	40 - 45%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	45 - 55 ตร.ม./แกลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	70 - 80 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	30 - 40 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเชื่อมต่อ	กินแอร์โดโน เบอร์ 1
	ทา กลิ้ง ไม่ต้องเชื่อมต่อ
	พ่น 5 - 15% โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 1 - 1.5 ชั่วโมง
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 5 - 7 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 5 - 7 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

ต้องมั่นใจว่าพื้นผิวที่จะทาสีนั้นสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสีเก่าที่หลุดล่อน รอยแตกของเนื้อไม้ควรอุดด้วยซิลเลอร์ และขัดผิวให้เรียบก่อนทาสี

ระบบการทาสี

โตะใบรองพื้นกันยางไม้อลูมิเนียม	1 ชิ้น
โตะใบรองพื้นไม้กันเชื้อรา P-3000	1 ชิ้น
โตะสีน้ำมันเคลือบเงา	2 ชิ้น