

คำแนะนำ

ใช้สำหรับการรองพื้น ปูนเก่าหรือสีเก่าที่เป็นฝุ่นซอลิก น้ำยานี้จะซึมเข้าพื้นผิวได้ดี ทำให้ฝุ่นอันเนื่องจากการเสื่อมสภาพของผิวพื้นนั้นมีการยึดเกาะดีขึ้น และ
มีกลิ่นอ่อน ใช้สำหรับการเตรียมพื้นผิวสำหรับสีกับหน้า

การใช้งาน

ใช้สำหรับทาบนพื้นผิวสีเก่า หรือพื้นปูนฉาบที่เป็นฝุ่นซอลค์ ก่อนทาสีกับหน้า

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะคริลิกน้ำ
เฉดสี	ใส
ลักษณะฟิล์มสี	เงา
เนื้อสีโดยปริมาตร	18 - 23%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	50 - 55 ตร.ม./แกลลอน
ความหนายของฟิล์มเมื่อเปียก	60 - 70 ไมครอน
ความหนายของฟิล์มเมื่อแห้ง	11 - 16 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง
การเจือจาง	ใช้งานได้โดยไม่ต้องเจือจาง หากจำเป็นให้ใช้น้ำสะอาด 5 - 10 % โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 30 - 60 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 1 - 2 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 1 - 2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศสิ่งสกปรก หรือคราบไขมัน กรณีสีเก่ามีการหลุดล่อน ให้กำจัดออกให้หมด และถ้าพื้นผิวเดิมมีคราบตะไคร่น้ำ หรือ เชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราไปก่อน แล้วล้างทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อราออกให้หมดด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิท ก่อนทาสี

สำหรับพันธุ์ปลาน้ำจืด ควรปล่อยให้ฟื้นตัวหลังการผ่าตัดอย่างน้อย 30 วัน ก่อนทำการทาสี และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่ทาสีปราศจากสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน และสารปนเปื้อนต่างๆ

ระบบการทาสี

พื้นที่ปนเปื้อน

โดโนรองพื้ปนเก๋า สตรน้า P-1200 1 ชั้น

สีน้ำอะคริลิก ไทโตน / ไทโตนลักซ์ / ไทโตนซิลด์ 2 ชั้น