



TIMBER
PRO
PREMIUM WOOD FINISHES



TIMBER
PRO
PREMIUM WOOD FINISHES

FEATURES:

- **PROFESSIONAL CLEANING STRENGTH:** STRIP+BRITE is a professional strength stripper used for the removal of faded and peeling oil-based finishes, and heavily greyed-out wood surfaces.
- **EASY NEUTRALIZATION:** STRIP+BRITE's Neutralizer is used after the oil finishes have been removed. The Neutralizer quickly brings the wood surface back to its natural beauty, and restores the pH in the wood surface.
- **EASY TO USE:** STRIP+BRITE can be applied easily with a low-pressure garden pump sprayer and easily rinsed off with a garden hose after its activation period.
- **STRIP+BRITE Strips and Brightens:** All exterior wood, siding, logs, decks and fences.

STRIP+BRITE

Strips + Restores

- REMOVES OLD FADING AND PEELING OIL-BASED FINISHES
- RESTORES DEEPLY GREYED WOOD

Timber Pro STRIP+BRITE is a specially formulated professional strength stripper designed to remove tough exterior oil-based finishes (not for acrylic or latex finishes). STRIP+BRITE will bring your previously coated surfaces back to a new-wood appearance.

STRIP+BRITE will also work to remove the heavily greyed areas and remove the dead wood fibers caused from sun damage.

Following the STRIP+BRITE removal process the second step is using the Brightener, which once applied, will restore the original colour of the wood surface and bring it back to the proper pH level.



timberprocoatings.ca

DEALER STAMP



STRIP+BRITE

Strips + Restores

Where to Use

STRIP+BRITE is a two-step waterborne stripper designed to clean heavily weathered wood surfaces as well remove existing oil-based finishes. **Step 1** Spray STRIP+BRITE on damp wood surface. Allow 30 to 60 minutes for STRIP+BRITE to work. Difficult areas may require agitation with a medium-bristle nylon brush. Once STRIP+BRITE has removed the old coating, thoroughly rinse down the surface using water with a hose and nozzle attachment. If there are areas with multiple layers of oil-based finishes, repeat the stripping process. **Step 2** of the system will neutralize the STRIP+BRITE and restore the pH balance of the wood. Note: Test a small inconspicuous area for product effectiveness. STRIP+BRITE will not work on acrylic and latex finishes.

RESTRICTIONS

- Always wear protective eyewear and gloves
- Always read and follow the “Directions for Use” instructions printed on the product container/brochure
- Do not apply on surfaces hot to the touch
- Do not allow STRIP+BRITE to dry on wood surface
- Do not thin product other than as directed in “Directions for Use”
- Do not allow contact with metal objects and material

Application

- Application is best with sprayer.
- Dampen wood surface prior to application.
- Application on Previous Oil Finish Wood Surface: apply a generous amount without dilution.
- Application on Old Wood Surface: apply a generous amount without dilution.
- Spray all surrounding vegetation before and after use with water.
- Keep STRIP+BRITE moist during the 30- to 60-minute activation period.

Clean Up

Wash with soap/mild detergent and water

Coverage

Smooth wood: 200-250 square feet per gallon.
Rough wood: 150-200 square feet per gallon.
Hardwoods: 200-300 square feet per gallon.
Note: Coverage will vary with the porosity of the wood.

THE COMPLETE LINE OF TIMBER PRO PRODUCTS

Log+Siding
XP Yard Interior
Stain Formula

Deck+Fence
EZ PRO
Clean+Brite

Ultra
Timber Seal
Strip+Brite

4 IN 1
Crystal Urethane
Roof Treatment
Base Coat



DIRECTIONS FOR USE

STRIP+BRITE

Surface Preparation

Wet down all plants heavily prior to and during application. Remove all metal objects, which may tarnish. Dampen the wood surface prior to application of the Strip & Brite.

Test Area

Depending on the condition of the wood surface the STRIP & BRITE should either be used full strength or it can be diluted 1:1 with water for less severe wood surface conditions. Test both on a small section of most discolored area. Follow application step 1 & 2 and then let dry before determine effectiveness.

Application

Step 1

Apply the Strip & Brite solution to water dampened wood using a low-pressure sprayer or roller. Avoid direct sunlight and temperatures above 25°C (80 °F) or below 5° C (40 °F). Allow to activate for 30 minutes, or up to 4 hours for heavily built up or previously applied stain or finish. **DO NOT LET THE STRIP & BRITE DRY ON WOOD.** Reapply or mist with water if drying starts to occur. Work in sections that are manageable. Agitate with stiff brush or broom if necessary. Rinse with plenty of water either with hose or power washer. Let standing water dissipate and proceed to STEP 2.

Step 2 (NEUTRALIZER - BRIGHTENER)

Mix neutralizer crystals according to the instructions on the package. Apply after STEP 1 by low-pressure sprayer to the wood surface. The darkened surface from STEP 1 will lighten which is the indicator that the surface is properly neutralized and the wood has been restored to the proper pH. Once neutralized, rinse the surface with plenty of clean water. **DO NOT SKIP STEP 2.**

Prior to application of any coating, allow the surface to properly dry.

Coverage

Depends on concentration level or what is being removed. Generally, 2.5-7.4 m² per liter (100-300 sq ft/gallon).

Note

Process may cause wood grain to raise and fuzz up. When step 2 is completed and rinsed, agitate with a clean stiff brush while still wet to remove fuzz. Sand only if desired.

Safety

CAUSES BURNS. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS. CONTENTS HARMFUL.

Do not mix with acids or oxidizers. Do not swallow. Do not get in eyes, on skin or clothing. Do not breathe fumes. Handle with care. Keep out of reach of children. Wear nitrile gloves and safety glasses. Use only in a well-ventilated area.

FIRST AID TREATMENT: Contains potassium hydroxide. If swallowed, call Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 20 minutes. If on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes. If breathed in, move person to fresh air.

THE COMPLETE LINE OF TIMBER PRO PRODUCTS

Timber Pro Coatings Canada

Warranty

When applied to new wood according to the label directions. If this Timber Pro product is proved to be defective after purchase Timber Pro Coatings Ltd. will furnish any necessary additional product free of charge or will refund the purchase price at the company's option. This warranty does not include labor or coat of labor. For the application of the product, this warranty gives you specific legal rights. And you may also have other rights that vary from country to country.

www.TimberProCoatings.ca



TIMBER
PRO
PREMIUM WOOD FINISHES



TIMBER
PRO
PREMIUM WOOD FINISHES

CARACTÉRISTIQUES :

- **NETTOYANT DE FORCE PROFESSIONNELLE :** STRIP+BRITE est un décapant de force professionnelle pour enlever les finis à base d'huile décolorés et écaillés, et les surfaces de bois fortement grisonnées.
- **NEUTRALISATION FACILE :** Neutralisant STRIP+BRITE est utilisé après avoir enlevé les finis à base d'huile. Le Neutralisant ramène rapidement la surface du bois à son état original, et restaure le pH dans la surface du bois.
- **FACILE À UTILISER :** STRIP+BRITE peut être appliqué facilement avec une pompe de jardin avec pulvérisateur basse pression et facilement rincé à l'aide d'un boyau d'arrosage, après la période d'activation.
- **STRIP+BRITE Décape et Éclaircie :** Tout le bois extérieur, revêtements, rondins, terrasses et clôtures.

STRIP+BRITE

Décape + Restaure

- ENLÈVE LES VIEUX FINIS À BASE D'HUILE DÉCOLORÉS ET ÉCAILLÉS.
- RESTAURE LE BOIS TRÈS GRISONNÉ.

STRIP+BRITE de Timber Pro est un décapant de force professionnelle spécialement formulé pour enlever les finis extérieurs résistants, à base d'huile (ne pas utiliser pour les finis acrylique ou latex). STRIP+BRITE ramènera vos surfaces pré-enduites à une apparence de bois neuf

STRIP+BRITE travaillera aussi pour enlever les endroits très grisonnés et enlèvera les fibres de bois mortes endommagées par le soleil.

Suite au processus de décapage de STRIP+BRITE, la deuxième étape consiste à utiliser l'Éclaircissant, qui une fois appliqué, restaurera la couleur originale de la surface du bois et le ramènera au niveau du pH approprié.



timberprocoatings.ca

DEALER STAMP



STRIP+BRITE

Décape + Restaure

Où utiliser

STRIP+BRITE est un décapant à base d'eau à deux étapes conçu pour nettoyer les surfaces de bois fortement altérées par la température ainsi qu'enlever les finis à base d'huile existants. **Étape 1** Pulvérisez STRIP+BRITE sur la surface humide du bois. Laissez le STRIP+BRITE agir de 30-60 minutes. Les endroits difficiles peuvent nécessiter une agitation avec une brosse de nylon à poils moyens. Dès que STRIP+BRITE a enlevé l'ancien revêtement, bien rincer la surface avec de l'eau, à l'aide d'un tuyau d'arrosage et un embout. S'il y a des endroits ayant plusieurs couches de fini à base d'huile, répétez les étapes de décapage. **Étape 2** du système neutralisera le STRIP+BRITE et restaurera le niveau du pH dans le bois. Notez : Faire un essai sur une petite zone non visible pour vérifier l'efficacité du produit. STRIP+BRITE ne fonctionnera pas sur les finis acryliques et latex.

RESTRICTIONS

- Toujours porter des lunettes de protection et des gants.
- Toujours lire et suivre les instructions du *Mode d'Emploi* imprimés sur le contenant du produit/dépliant.
- Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes au toucher.
- Ne pas laisser STRIP+BRITE sécher sur la surface du bois.
- Ne pas diluer le produit à moins d'être indiqué dans le "Mode d'emploi".
- Ne pas permettre le contact avec des objets métalliques et le matériel.

Application

- L'application est préférable à l'aide d'un pulvérisateur.
- Humectez la surface du bois avant l'application.
- L'application sur une surface en bois ayant déjà un fini à base d'huile; appliquez une bonne quantité sans diluer.
- L'application sur la surface du vieux bois; appliquez une bonne quantité sans diluer.
- Arrosez d'eau toute la végétation environnante avant et après l'utilisation.
- Gardez STRIP+BRITE humide pendant la période d'activation de 30-60 minutes.

Nettoyage

Laver avec du savon/détergent doux et de l'eau

Rendement

Bois lisse: 200-250 pieds carré par gallon.

Bois brut: 150-200 pieds carré par gallon.

Bois durs: 200-300 pieds carré par gallon.

Note: Le rendement variera avec la porosité du bois

La gamme complète de produits Timber Pro.

Log+Siding
XP Yard Interior
Stain Formula

Deck+Fence
EZ PRO
Clean+Brite

Ultra
Timber Seal
Strip+Brite

4 IN 1
Crystal Urethane
Roof Treatment
Base Coat



Mode d'emploi

STRIP+BRITE

Préparation

Mouiller toutes les surfaces et les maintenir ainsi pendant l'application. Retirer tous les objets de métal qui pourraient ternir. Humecter le bois avant d'appliquer Strip & Brite.

Zone de test

Vous pouvez diluer STRIP & BRITE en proportion 1:1 ou l'utiliser à pleine concentration selon la condition de la surface à traiter. Essayer les deux solutions sur une petite surface décolorée. Suivre les étapes d'application 1 et 2 et laisser sécher pour déterminer le niveau d'efficacité.

APPLICATION

ÉTAPE 1: Appliquer Strip & Brite à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression ou d'un rouleau sur le bois humecté. Éviter la lumière directe du soleil ainsi que les températures au-dessus de 25 °C (80 °F) ou en dessous de 5 °C (40 °F). Laisser agir pendant 30 minutes ou jusqu'à 4 heures pour nettoyer les zones très sales ou les surfaces teintées et vernies. **NE PAS LAISSER STRIP & BRITE SÉCHER SUR LE BOIS.** Appliquer ou humecter à nouveau si la surface commence à sécher. Travailler par petites sections faciles à contrôler. Au besoin, servez-vous d'un pinceau ou d'une brosse à poils durs. Rincer abondamment la surface à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un pulvérisateur. Laisser la surface sécher avant de procéder à l'ÉTAPE 2

ÉTAPE 2 (NEUTRALISANT - LUSTRANT) :

Mélanger les cristaux neutralisants selon les directives de l'emballage. Après l'ÉTAPE 1, appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression. L'éclaircissement de la couleur sombre que donne l'ÉTAPE 1 indique que la surface est adéquatement neutralisée et que le pH du bois est rétabli. Une fois neutralisée, rincer abondamment la surface avec de l'eau claire. **NE PAS SAUTER L'ÉTAPE 2.** Laisser sécher la surface complètement avant d'appliquer un fini.

Remarque

Le nettoyage peut faire ressortir le grain du bois et pelucher la surface. Quand l'étape 2 est complétée, brosser la surface alors qu'elle est humide pour enlever les peluches. Poncer au besoin.

Nombre de couches

Appliquer 2 couches de Timber Pro Formule pour patio et clôture. Attendre 16 heures pour le séchage entre les couches et au moins 16 heures avant toute circulation intense sur le fini. Pour les patios situés près du sol ou exposés à une grande humidité, il est recommandé d'appliquer une seule couche.

Pouvoir couvrant

Varie en fonction de la concentration et de ce qui doit être enlevé. Couvre habituellement de 2.5-7.4 m² par litre (100-300 pi² par gallon).

**THE COMPLETE LINE
OF TIMBER PRO
PRODUCTS**

Garantie

Lorsque l'application est faite sur du bois neuf selon les instructions sur l'étiquette et que ce produit 'Timber Pro' est prouvé être défectueux après l'achat, Timber Pro Coatings Ltd choisira soit de, fournir gratuitement tout produit supplémentaire nécessaire ou remboursera le prix d'achat. Cette garantie n'inclut pas la main-d'oeuvre ou le coût de la main-d'oeuvre pour l'application du produit. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez possiblement avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre et/ou d'un pays à l'autre

www.TimberProCoatings.ca