Bovedilla peraltada de Poliestireno

Ficha Técnica

La bovedilla en un bloque de Poliestireno expandido aligerante es cortada en secciones y dimensiones que se acoplan a la diversidad de viguetas existentes en el ramo de la construcción, logrando un sistema de losa prefabricada con propiedades estructurales, térmicas y acústicas.

Usos, instalación y manejo de material

La bovedilla Plexa se emplea en losas de entrepiso y azotea para: casas de interés social, medio y residencial, en construcciones verticales de gran altura, oficinas, departamentos, hoteles, construcciones industriales, locales y comerciales

- Se coloca cadena o trabe de cerramiento: las cadenas se utilizan para distribuir igualitariamente el peso de la construcción. Esta cadena ayuda a que el cerramiento se asiente uniformemente. La cadena de cerramiento es la pieza que asegura el funcionamiento de toda la estructura. La cadena es la frontera entre los techos y las paredes.
- Apuntalamiento: Coloque el apuntalamiento provisional poniendo las madrinas en la separación indicada. Los puntales que soportan a las madrinas se colocan a una separación de 1.25m. Se recomienda colocar una madrina niveladora en todo el perímetro de la losa.
- Colocación de Viguetas: Las viguetas se colocarán conforme se indica en el plano de distribución en los muros cuando menos 5cm.
- Colocación de bovedillas: A manera de escantillón, coloque primero las bovedillas extremas a paño interior de muros.
- Colocación de Malla: Se extiende a todo lo ancho y largo de la superficie. Cuidando de dejar los recubrimientos necesarios sobre y bajo la malla. Solo camine sobre las viguetas.
- Colado de concreto: Para realizar esta actividad se recomienda colocar tablones para caminar sobre la bovedilla.


Recomendaciones

- 1. Nunca levante la vigueta de los extremos o del centro
- 2. Le recomendamos para evitar daños levantarla de los tercios de claro.
- Para evitar accidentes no se debe de caminar sobre las bovedillas, debe hacerse sobre las viguetas o tablones.
- 1. Durante el colocado, deben de colocarse también tablones para caminar sobre de ellos
- Apuntalar cada 1.5 m.
- 3. Cuidar que el vibrador no toque la bovedilla durante el colado.

Ventajas

- Economía: Se tienen ahorros en mano de obra hasta en un 20% y hasta un 60% en el uso de cimbra.
- <u>Ligereza</u>: Por su bajo peso volumétrico se obtienen estructuras ligeras y se reduce considerablemente la carga muerta de losas.
- Aislamiento térmico: Por ser un material con baja conductividad térmica provee un gran confort y ahorro al consumo de energía eléctrica.
- Aislamiento acústico: Disminuye el paso del ruido brindando privacidad y comodidad hacia e interior del espacio habitado.

 Especificaciones técnicas Bovedilla 				
Propiedad	Unidad de Medición	Valor		
Densidad	kg/m³	12.1		
Conductividad Térmica λ	W/m·K	0.0403		
Resistencia térmica (R)	K·m²/W	0.6059		
Vel. Trans. Vapor de Agua. Prom.	U g/m²⋅s	1561.50		
Permanencia de vapor de Agua. Prom.	ng/Pa·s·m²	2.83		
Permeabilidad de vapor de Agua. Prom.	ng/Pa·s·m	0.068		
Adsorc. Humedad prom.	% Peso	0.583		
Adsorc. Humedad prom.	% Volumen	0.008		
Absorc. Agua (%Peso) prom.	% Peso	51.52		



Producto certificado bajo la NOM-018-ENER-2011.

Producto HECHO EN MÉXICO

Certificados por: Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)

Medidas más comunes				
E-V	Н	Α	L	
Eje Vigueta	Peralte	Ancho	Largo	
75	16	62	1.20	
75	20	65	1.20	
75	25	69	1.20	

