

GUILLEMIN savienojumu blīve

Blīve no dažāda materiāla GUILLEMIN savienojumiem, izgatavota no:



NBR: no -30°C līdz +80°C elastīgs standarta materiāls neitrāliem produktiem, piemēram, gaisam, eļļai un ūdenim. Laba izturība pret mehāniskām slodzēm.
 EPDM: no -30°C līdz +130°C elastīga, izturīga pret sārnu šķīdumiem un vidējas koncentrācijas skābēm, ūdeni, karstu ūdeni un tvaiku. Nav izturīgs pret eļļām un smērvielām.
 Vitons (FKM): no -30°C līdz +180°C elastīgs, elastomērs ar augstu temperatūru un laikapstākļu noturību. Piemērots daudzām skābēm, bāzēm, degvielām un eļļām (arī sintētiskām). Nav izturīgs pret karstu ūdeni un tvaiku.
 Teflons (PTFE): no -180°C līdz +200°C ļoti stīvs un ļoti laba ķīmiskā izturība (uzstādiel uzmanīgi). Izturīgs pret gandrīz visām ķīmiskajām vielām, pat augstā temperatūrā.

Kods	DN	Materiāls	Krāsa
GASK-GLM-019-EPDM	20	EPDM	Balta
GASK-GLM-019-FKM	20	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-019-NBR	20	NBR	Melna
GASK-GLM-019-PTFE	20	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-025-EPDM	25	EPDM	Balta
GASK-GLM-025-FKM	25	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-025-NBR	25	NBR	Melna
GASK-GLM-025-PTFE	25	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-032-EPDM	32	EPDM	Balta
GASK-GLM-032-FKM	32	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-032-NBR	32	NBR	Melna
GASK-GLM-032-PTFE	32	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-040-EPDM	40	EPDM	Balta
GASK-GLM-040-FKM	40	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-040-NBR	40	NBR	Melna
GASK-GLM-040-PTFE	40	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-050-EPDM	50	EPDM	Balta
GASK-GLM-050-FKM	50	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-050-NBR	50	NBR	Melna
GASK-GLM-050-PTFE	50	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-065-EPDM	65	EPDM	Balta
GASK-GLM-065-FKM	65	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-065-NBR	65	NBR	Melna
GASK-GLM-065-PTFE	65	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-080-EPDM	80	EPDM	Balta
GASK-GLM-080-FKM	80	Viton (FKM)	Melna
GASK-GLM-080-NBR	80	NBR	Melna
GASK-GLM-080-PTFE	80	Teflon (PTFE)	Balta
GASK-GLM-100-EPDM	100	EPDM	Balta
GASK-GLM-100-NBR	100	NBR	Melna
GASK-GLM-100-PTFE	100	Teflon (PTFE)	Balta