STEOPOX-AQUA STAMM 2E414

Serie 2E414 · Wasserverdünnbarer 2K-Epoxid-Stammlack für die Steopox-Härter WS der 7E717-Reihe

01 PRODUKTBESCHREIBUNG

Steopox-Aqua Stamm 2E414 ist ein wasserverdünnbarer 2-Komponenten-Epoxid-Stammlack, der als Basiskomponente (Stammlack) für die Steopox-Härter WS der 7E717-Reihe dient. In Kombination mit dem jeweiligen Härter der 7E717-Reihe entstehen wasserverdünnbare Epoxidbeschichtungen. Farbton, Mischungsverhältnis, theoretischer Verbrauch und Verarbeitung richten sich nach dem gewählten Härter der 7E717-Reihe.

02 PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Bindemittelsystem	Epoxidharz
Härtersystem	Steopox-Härter WS 7E717-Reihe
Einstellverdünnung	VE-Wasser (bei Bedarf)
Reinigungsverdünnung	Bergolin Hydro Reiniger 5P420
Charakteristik	Wasserverdünnbar
Farbton	Farblos
Haltbarkeit	Ca. 6 Monate im geschlossenen Originalgebinde bei +4 °C bis +40 °C. Vor Frost schützen.

Eigenschaft	Komp. A	Komp. B	Mischung
Dichte · DIN EN ISO 2811-1 · +20 °C	Ca. 1,00–1,10 g/cm³	Ca. 1,25–1,45 g/cm³	Ca. 1,13–1,28 g/cm³
VOC-Gehalt · IE-RL 2010/75/EU	Ca. 42,8 g/l	Ca. 62,0 g/l (7E717, schwarz)	Ca. 51,3 g/l (7E717, schwarz)
Festkörper (Gew.-%) · SDB	Ca. 50,8 %	Ca. 57,5 % (7E717, schwarz)	Ca. 54,3 % (7E717, schwarz)
Auslaufviskosität · DIN EN ISO 2431 · +20 °C	Ca. 32–35 s (4 mm)	Ca. 75–80 s (4 mm)	Ca. 40–50 s (4 mm)

03 VERARBEITUNG

Die folgenden Angaben können je nach Anwendungsfall divergieren. Bitte wenden Sie sich für genauere Informationen an Ihren direkten Ansprechpartner.

Mischungsverhältnis	Je nach Härter der 7E717-Reihe
Theoretischer Verbrauch	Je nach Härter der 7E717-Reihe

STEOPOX-AQUA STAMM 2E414

Serie 2E414 · Wasserverdünnbarer 2K-Epoxid-Stammlack für die Steopox-Härter WS der 7E717-Reihe

04 HINWEIS

Mit diesem Produktdatenblatt verlieren alle früher erschienenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die hierin enthaltenen Angaben beruhen auf Erfahrungswerten unter Standardbedingungen und unter der Voraussetzung sachgerechter Lagerung und Verarbeitung. Untergründe, Materialien und Arbeitsbedingungen können divergieren. Daher kann weder auf Basis der in diesem Dokument enthaltenen Informationen noch auf Basis einer mündlichen Beratung eine Gewährleistung oder Haftung begründet werden. Die Prüfung der Produkteignung für den vorgesehenen Einsatzzweck liegt in der Verantwortung des Käufers. Vorversuche werden empfohlen. Es sind die relevanten gesetzlichen Regelungen, Merkblätter der BG RCI sowie die Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

GEÄNDERT VON

25.08.2026 – Martin Krull, Head of Laboratory

FREIGEGEBEN VON

25.08.2026 – Stefan Eisenmenger, Product Management