

AUSBESSERUNGSLACK 6P755

Serie 6P755 · Schnell trocknender 1K-Ausbesserungslack für beschädigte Stoßdämpfer



01 PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausbesserungslack 6P755 ist ein schnell trocknender 1-Komponenten-Lack auf Basis einer PVC-Copolymerisat-Kombination zur Ausbesserung beschädigter Stoßdämpfer mit einer Basislackierung aus Steopox Aqua 2E414/7E717 bzw. Bergolin EP-Lackfarbe 6E755. Er wird in Lieferform ohne Verdünnung verarbeitet und lässt sich sowohl spritzen als auch streichen – damit eignet er sich für punktuelle Reparaturen direkt in der Fertigung.

02 PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Bindemittelsystem	PVC-Copolymerisat-Kombination		
Reinigungsverdünnung	Bergolin Verdünner 5P030		
Charakteristik	 Einkomponentig	 Reparatur	 Einfache Verarbeitung
Farbton	Schwarz (weitere Farbtöne auf Anfrage)		
Glanz	Seidenglänzend		
Haltbarkeit	Ca. 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde bei +4 °C bis +40 °C. Vor Frost und Feuchtigkeit schützen.		

Eigenschaft	Komp. A	Komp. B	Mischung
Dichte · DIN EN ISO 2811-1 · +20 °C * ¹	Ca. 1,05 g/cm ³	–	–
VOC-Gehalt · IE-RL 2010/75/EU * ¹	Ca. 621 g/l	–	–
Festkörper (Gew.-%) · SDB * ¹	Ca. 38–45 %	–	–
Auslaufviskosität · DIN EN ISO 2431 · +20 °C * ¹	Ca. 45–55 s (4 mm)	–	–

*¹ Farbtonabhängig

AUSBESSERUNGSLACK 6P755

Serie 6P755 · Schnell trocknender 1K-Ausbesserungslack für beschädigte Stoßdämpfer



03 VERARBEITUNG

Die folgenden Angaben können je nach Anwendungsfall divergieren. Bitte wenden Sie sich für genauere Informationen an Ihren direkten Ansprechpartner.

Substrat	Steopox Aqua 2E414/7E717, Bergolin EP-Lackfarbe 6E755 (weitere Untergründe auf Anfrage)
Vorbehandlung	Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen sein.
Applikationsart	  Spritzen Streichen Spritzviskosität: Lieferform – eine Verdünnung ist nicht erforderlich.
Verarbeitungsbedingungen	 Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +30 °C  Luftfeuchte 40–85 % rel.
Kompatible Systeme	Basislackierung: Steopox Aqua 2E414/7E717, Bergolin EP-Lackfarbe 6E755 Weitere Anwendungsfälle auf Anfrage.

04 HINWEIS

Mit diesem Produktdatenblatt verlieren alle früher erschienenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die hierin enthaltenen Angaben beruhen auf Erfahrungswerten unter Standardbedingungen und unter der Voraussetzung sachgerechter Lagerung und Verarbeitung. Untergründe, Materialien und Arbeitsbedingungen können divergieren. Daher kann weder auf Basis der in diesem Dokument enthaltenen Informationen noch auf Basis einer mündlichen Beratung eine Gewährleistung oder Haftung begründet werden. Die Prüfung der Produkteignung für den vorgesehenen Einsatzzweck liegt in der Verantwortung des Käufers. Vorversuche werden empfohlen. Es sind die relevanten gesetzlichen Regelungen, Merkblätter der BG RCI sowie die Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

GEÄNDERT VON

08.09.2026 – Martin Krull, Head of Laboratory

FREIGEgeben VON

08.09.2026 – Stefan Eisenmenger, Product Management