

Steodur PUR Roll-on Gelcoat 6D970-RAT, colorless

Serie 6D970-RAT · Unpigmentierter, elastischer, lösemittelfreier 2K-PUR-Rollgelcoat für Rotorblätter von Windkraftanlagen



01 PRODUKTBESCHREIBUNG

Steodur PUR Roll-on Gelcoat 6D970-RAT ist ein unpigmentierter, elastischer, lösemittelfreier und lichtechter 2-Komponenten-Polyurethan-Flüssigkunststoff (Gelcoat) für die Rotorblätter von Windkraftanlagen. Er wird als oberflächengebende Gelcoat-Schicht im Formverfahren mit der Rolle aufgetragen und anschließend hinterlaminiert; die lösemittelfreie, lichtechte Einstellung sorgt für eine formtreue Blattoberfläche. Integrierte UV-Absorber erlauben eine temporäre Außenlagerung noch unbeschichteter Rotorblätter, ohne dass UV-Licht den Untergrund schädigt. Dank sehr guter Schleifbarkeit lässt er sich leicht nachbearbeiten und bildet eine porenfreie Basis für nachfolgende Beschichtungen.

02 PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Bindemittelsystem	Polyurethan
Härtersystem	Steodur PUR Hardener 7D202-SWI
Reinigungsverdünnung	Superdur Verdünner 5D402
Charakteristik	 Unpigmentiert  Elastisch  Lösemittelfrei  Lichtecht
Farbton	colorless
Glanz	Glänzend
Haltbarkeit	Ca. 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde bei +4 °C bis +40 °C. Vor Frost und Feuchtigkeit schützen.

Eigenschaft	Komp. A	Komp. B	Mischung
Dichte · DIN EN ISO 2811-1 · +20 °C	Ca. 1,12 g/cm ³	Ca. 1,12 g/cm ³	Ca. 1,12 g/cm ³
VOC-Gehalt · IE-RL 2010/75/EU	Ca. 0 g/l	Ca. 0 g/l	Ca. 0 g/l
Festkörper (Gew.-%) · SDB	Ca. 100 %	Ca. 100 %	Ca. 100 %
Rotationsviskosität · DIN EN ISO 2555 · +20 °C	Ca. 22.500 mPas	Ca. 4.500 mPas	Ca. 10.600 mPas

03 VERARBEITUNG

Die folgenden Angaben können je nach Anwendungsfall divergieren. Bitte wenden Sie sich für genauere Informationen an Ihren direkten Ansprechpartner.

Substrat	GFK (weitere Untergründe auf Anfrage)
Vorbehandlung	Auf die Formoberfläche ist ein geeignetes Trennmittel aufzubringen.
Mischungsverhältnis	100 : 60 nach Gewicht 100 : 60 nach Volumen

Steodur PUR Roll-on Gelcoat 6D970-RAT, colorless

Serie 6D970-RAT · Unpigmentierter, elastischer, lösemittelfreier 2K-PUR-Rollgelcoat für Rotorblätter von Windkraftanlagen



Mischen	Härterkomponente vollständig zur Stammkomponente geben und mit elektrischem Rührwerk intensiv mischen. Danach in ein sauberes Gefäß umtopfen und nochmals intensiv mischen. Alternativ Verarbeitung über eine geeignete 2K-Dosieranlage. Die Anlage sollte vor Beginn ausgelüftet und eventuelle Abweichungen im Mischungsverhältnis nachgestellt werden. Maximal zulässige Abweichung $\pm 3\%$. Durch den schwarzen Härter werden Mischfehler sichtbar und lassen sich so vermeiden.
Theoretischer Verbrauch	Ca. 1,12 kg/m ² je 1000 µm Trockenschichtdicke
Applikationsart	 Rollen
Verarbeitungsbedingungen	 Oberflächentemperatur +45 $\pm$ 5 °C  Luftfeuchte < 80 % rel.
Topfzeit ^{*2}	Ca. 27 min
Verarbeitungszeit ^{*2}	Ca. 5 min (bei +42 °C Oberflächentemperatur)
TROCKNUNG^{*2}	
Laminierbar / belegbar	Ca. 35 min (+50 °C) ca. 40 min (+45 °C) ca. 45 min (+40 °C) Oberflächentemperatur
Kompatible Systeme	Das Produkt lässt sich mit zahlreichen weiteren Produkten aus dem Bergolin-Windkraftportfolio zu einem abgestimmten Beschichtungssystem kombinieren. Die geeignete Systemkombination stimmen wir gerne mit Ihnen ab – sprechen Sie unseren Technischen Service an.

^{*2} Angaben beruhen auf Labormessungen bei +20 °C. Niedrigere Temperaturen verlangsamen die Trocknung, höhere Temperaturen beschleunigen sie.

04 HINWEIS

Mit diesem Produktdatenblatt verlieren alle früher erschienenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die hierin enthaltenen Angaben beruhen auf Erfahrungswerten unter Standardbedingungen und unter der Voraussetzung sachgerechter Lagerung und Verarbeitung. Untergründe, Materialien und Arbeitsbedingungen können divergieren. Daher kann weder auf Basis der in diesem Dokument enthaltenen Informationen noch auf Basis einer mündlichen Beratung eine Gewährleistung oder Haftung begründet werden. Die Prüfung der Produkteignung für den vorgesehenen Einsatzzweck liegt in der Verantwortung des Käufers. Vorversuche werden empfohlen. Es sind die relevanten gesetzlichen Regelungen, Merkblätter der BG RCI sowie die Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

GEÄNDERT VON

20.08.2026 – Martin Krull, Head of Laboratory

FREIGEgeben VON

20.08.2026 – Stefan Eisenmenger, Product Management