

BGB TA 4574

TECHNICKÝ LIST TL 839/2019

Datum vydání: 25.1.2019

Datum revize: 14.3.2025

Charakteristika výrobku:

Sodná sůl kondenzátu naftalensulfonové kyseliny.

Použití:

BGB TA 4574 se používá v textilním, gumárenském a plastikářském průmyslu jako velmi účinný dispergátor.

BGB TA 4574 je vhodný pro suspenzní polymerace, pro barvení a na stabilizaci disperzí.

Vlastnosti výrobku:

BGB TA 4574 je to žlutohnědý prášek aniontového charakteru.

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
pH 1% roztoku	7 až 9
Vzhled 1% roztoku	čirá kapalina
Aktivní látky v %	min. 93
Síran sodný v %	max. 40

Zpracování výrobku

BGB TA 4574 se rozpustí za tepla ve vodě v poměru 1:5, případně lze roztok i krátce povařit.

Dávkování BGB TA 4574

- **Barvení syntetických materiálů disperzními barvivy:**
0,5 až 1 gramy na litr
- **Zvýšení jemnosti a celkové kvality latexových disperzí**
1 až 3 gramy na 4 kg disperze
- **Rovnoměrná dispergace plnidel v tvrzeném kaučuku**
1 až 3 gramy na 4 kg disperze
- **Příprava kaučukových latexů pro výrobky, které se vyrábějí technologií namáčení**
5 až 6 gramů na 4 kg disperze
- **Příprava disperzí k výrobě nábytkářských gumožíní:**
6 gramů na 4 kg disperze

Balení, skladování

BGB TA 4574 se obvykle dodává v papírových pytlích s PE vložkou o obsahu 25 kg, případně v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C. Teplota skladování by neměla překročit 35 °C.

Doprava

BGB TA 4574 se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.