

KORYNT 3160

TECHNICKÝ LIST

TL 185/2001

Datum vydání: 24.10.2002

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

KORYNT 3160 je vodný roztok modifikovaných amoniových sloučenin.

Použití:

KORYNT 3160 je pasivační prostředek pro železo, ocel i litinu. Střednědobě zabezpečuje ochranu proti korozi. Pasivační lázeň se aplikuje postřikem nebo ponorem. Přípravek lze též použít na čištění mosazných předmětů.

Vlastnosti výrobku:

KORYNT 3160 je nažloutlá, středně viskózní kapalina neomezeně mísitelná s vodou.

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
Celková alkalita v mg KOH/g	260 až 280
pH 0,5% vodného roztoku	max. 10
Hustota 20 °C v kg.m ⁻³	1100 až 1200

Zpracování výrobku.

KORYNT 3160 je dobře rozpustný ve studené vodě. Doporučená koncentrace pasivační lázně je 0,5 až 1,5 % (5 až 15 litrů přípravku na 1000 litrů lázně), při teplotě pasivace 30 až 40 °C a pracovní době 3 až 5 min.

Balení, skladování:

KORYNT 3160 se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé působení nižších teplot, např. při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava:

KORYNT 3160 se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.